

Murfill-systemen:

Doordachte oplossingen voor alle buitenmuren

Duurzaam beschermen én verfraaien

Een duurzame bescherming en een regelmatig onderhoud is van vitaal belang voor jouw gevel. Mathys biedt **drie producten** aan van **wereldklasse voor nieuwbouw, renovatie** of **onderhoud** van woningen.



Murfill Waterproofing Coating

Beproefde kwaliteit voor het waterdicht maken van elke gevel

- **100 % waterdicht:** ① een met Murfill Waterproofing Coating behandelde gevel blijft gegarandeerd kurkdroog
- **400% elastisch:** ②+⑤ de blijvende elasticiteit beschermt jouw gevel optimaal in alle omstandigheden en voorkomt scheuren
- **Waterdampdoorlaatbaar:** ③ met Murfill Waterproofing Coating blijft de ondergrond constant ademen
- **Scheuroverbruggend** ②
- Bestand tegen vervuiling ④ en veroudering in alle weersomstandigheden en klimaten
- **Watergedragen**
- **Kleurvast:** de unieke Murfill-formule maakt dat zelfs diepe en donkere kleuren niet onderhevig zijn aan zonlicht
- **Beschermt** bewapend beton tegen carbonatie, indringen van chloriden en corrosie
- **Satijnmat aspect**

Murfill Quartz

Doeltreffend en polyvalent

- **100 % waterdicht** ①
- **Elastisch** ②+⑤
- **Waterdampdoorlaatbaar** ③
- **Uitstekend bestand tegen veroudering**
- **Fijne kwartsstructuur** camoufleert oneffenheden
- Verkrijgbaar in **wit**

Murfill Renovation Paint

Renoveren én verfraaien van gevels

- **500 % elastisch** ②+⑤
- **Repareert en voorkomt blijvend alle haarscheurtjes**, zelfs bij minimale laagdikte
- **Blijvend elastisch tot -30°C**
- **Waterdampdoorlaatbaar** ③
- **Uitstekend bestand tegen veroudering**
- **Excellente weerstand tegen vervuiling** ④
- **Mat aspect**
- **Onbegrensd kleurenpalet** dankzij de ColourShop2 kleurenmengmachine



“Waterdichte” garantie

Met Murfill producten heb je gegarandeerd een blijvend mooi resultaat. Mathys bied je diverse garantiesystemen aan:

Murfill Waterproofing Coating
• 10 jaar productgarantie*

Murfill Renovation Paint
• 5* + 5** jaar goed standhouden garantie

De garantieprocedures zijn op aanvraag verkrijgbaar.

** verlenging na controle



* Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, moet je wel beroep doen op een technisch adviseur van Mathys. Voor meer informatie over onze garantievoorwaarden kan je steeds contact opnemen met je verfgroothandel of met de technische en commerciële diensten van Mathys.

Murfill Systemen. Jouw partner voor het beschermen en verfraaien van nieuwbouw- en renovatiegevels. Voor een optimale en duurzame oplossing. 100% waterdicht. Gegarandeerd.

Jouw distributeur:



© RUST-OLEUM brand

WWW.MATHYSPAINTS.EU

Rust-Oleum Europe - N.V. Martin Mathys S.A.
☎ +32 (0) 13 460 200
✉ info@rustoleum.eu



KWALITEIT BETROUWBAARHEID GARANTIE



De hoge dekkraft en elasticiteit van Murfill Waterproofing Coating vrijwaren jouw gevel tegen veroudering, beschadiging en vochtinsijpeling.

Voor het overbruggen van dynamische barsten en voor extra mechanische versteviging raden wij aan Murfill Waterproofing Coating met Murfill Vlies (geweven of ongeweven) te combineren.

Murfill-systemen:

Voor elke gevel de juiste behandeling

	Murfill Waterproofing Coating (WP)	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint		
Reiniging en voorbehandeling					
Oude, reeds geverfde gevels in goede staat	Grondig afborstelen en het product rechtstreeks aanbrengen				
Onbehandelde, brokkelige gevels	Behandelen met Fixonal of MurPrim S	Behandelen met Pegafix Universal			
Geschilderde en poederende gevels	Pegafix Universal of Fixonal				
Onbehandelde, normaal poreuze gevels	Behandelen met Pegaprim Exterior				
Onbehandelde, sterk poreuze gevels	Behandelen met Pegafix Universal of Primer 44HS				
Gladde, niet-poreuze gevels	Een laag Noxyde® Plus uitstrijken, verdund met 20 % water				
Overbrugging van scheurtjes					
< 0,5mm	Opstoppen met het Murfill-product dat je toepast				
>0,7mm	Dichten met Murfiller of ElastoFill Voor overbrugging van dynamische barsten en voor extra mechanische versteviging kan je Murfill WP best combineren met Murfill Vlies				
Afwerking					
	Afwerken met twee lagen van het toegepaste Murfill-product				

Een uniek product met unieke eigenschappen

	Murfill Waterproofing Coating	Murfill Quartz	Murfill Renovation Paint
Watergedragen	Ja		
Aspect	Satijnmat	Fijne quartzstructuur	Mat
Eigenschappen	Waterdichting en scheuroverbrugging		Scheuroverbruggende renovatieverf
Verbruik	Waterdichtingssysteem A / B / C: Systeem A = 2 lagen van 450g Systeem B = 3 lagen van 450g Systeem C = 3 lagen + Murfill Vlies geweven of ongeweven vlies, 1,3kg/m²	1-2,5 kg/m²	400-600 gr/m²
Droogtijd	Overschilderbaar na 1 dag		
Verpakking	1 – 6 – 15 kg wit 6 – 15 kg Base P plus standaardkleuren	6 – 15 kg wit	1 – 6 – 15 kg wit 6 – 15 kg Base P, D & TR

Voor meer technische gegevens, testrapporten, documentatie en advies, contacteer jouw Murfill-verdeler of jouw commercieel contactpersoon bij Rust-Oleum® Mathys.

Deze richtlijnen dienen alleen ter informatie. Aangezien de fabrikant geen controle kan uitoefenen op de correcte toepassing en verwerking van de producten, kan hij hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Uitstekende prestatie op waterdampdoorlaatbaarheid

	Primer	Tussenlaag	Eindlaag	Laagdikte van de droge film (µm)	Waterdampdoorlaatbaarheid (V) volgens ISO 7783	Waterdampdiffusie-equivalent luchtdaagdikte
					V (g/m²/24h)	
Murfill Waterproofing Coating (WP)	Pegafix Universal 105-175 g/m²	Murfill WP 300 g/m²	Paracem Universal 125 g/m²	147	27 g/m²	0,88 m
Murfill Waterproofing Coating (WP)	MurPrim S 172 g/m²	Murfill WP 300 g/m²	Paracem Universal 125 g/m²	178	18 g/m²	1,3 m
Murfill Renovation Paint	MurPrim S 172 g/m²	N/A	Murfill RP 2x200 g/m²	184	17 g/m²	1,4 m

Waterdampdoorlaatbaarheid (V) volgens ISO 7783

ISO 7783 is een norm die een methode specificeert voor het bepalen van de waterdampdoorlaatbaarheid van coatings, verven, vernissen en aanverwante producten.
De stroomdichtheid van de waterdamptransmissie geeft aan hoeveel gram waterdamp er per vierkante meter oppervlak in één dag door een verlaag kan diffunderen.

Waterdampdiffusie-equivalente luchtdaagdikte, Sd (m)

Dit is een nuttige maat voor ademend vermogen omdat het de weerstand meet van een materiaal tegen de transmissie van waterdamp er doorheen.
Deze kan alleen worden opgegeven voor een bepaalde dikte van het materiaal en wordt gemeten in meters.
De eenheden van Sd worden gegeven in meters en het verwijst naar de weerstand die wordt getoond door de equivalente dikte van lucht, dus hoe lager het getal hoe beter het ademend vermogen.

