



CACHEMIRE BÉTON BASE

Imitation béton pour un aspect pur et moderne

- Fort pouvoir couvrant
- Faible odeur
- Ponçage aisé
- Travail rapide
- Après application, peut être protégé avec notre vernis gel Cachemire beton finish

CACHEMIRE BETON BASE

DESCRIPTION

Cachemire beton base est un plâtre décorative à base d'eau grâce auquel vous pouvez donner à votre intérieur l'apparence du béton.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Plâtre décoratif à base d'eau pour créer un look béton à l'intérieur. S'applique sur la plupart des supports (plafonnage, brique, béton, etc.), ainsi que sur la fibre de verre. Appliquer le produit à l'aide d'une taloche. La façon de l'appliquer (régulière ou en formant des nuages) déterminera le résultat final. Laisser sécher et poncer légèrement avec un couteau à enduire. Appliquer ensuite une deuxième fine couche de Cachemire Beton à l'aide d'une taloche. La finition est très lisse et les nervures béton sont bien visibles. On peut ensuite protéger le Cachemire Beton avec du Cachemire Beton Finish. Le Cachemire Beton est alors lavable.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,15 - 1,20
Extrait sec en poids: 55 - 59% (white - blanc - wit)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 24 h
Manipulable: 24 h
Recouvrable: 24 h
Dur à cœur: 24 h

CONSUMMATION THÉORIQUE

300 – 600 g/m² par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, et du décor final choisi. Réaliser un essai pour déterminer la consommation précise.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les couches de peinture en bon état qui ont été nettoyées et les supports légèrement poreux peuvent être recouverts directement avec du Cachemire Béton Base. Les supports doivent être préalablement préparés conformément au DTU 59-1. Ils doivent être propres, sains, secs et cohésifs. Imprimer les supports à traiter avec Cachemire Beton Primer, une sous-couche granitée, qui favorisera l'accrochage du produit. En cas de présence de taches, graffiti, utiliser les primaires Zinsser Bulls Eye 123, 123 Plus, ou B-I-N.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant utilisation, le produit doit être mélangé jusqu'à ce qu'il soit bien homogène. Nous conseillons de ne pas diluer le produit. Le fait de le diluer peut provoquer des changements de couleur. Avant de teinter, réaliser d'abord un petit trou dans le plâtre, puis recouvrir les colorants avec une fine couche de plâtre et bien secouer ou mixer jusqu'à ce que les colorants soient tout à fait incorporés. Après l'avoir protégé avec du Cachemire Beton Finish, le Cachemire Beton se nettoie à l'aide d'une éponge humide. Évitez les nettoyages agressifs – utilisez des nettoyeurs doux si nécessaire – et les traitements mécaniques (comme frotter avec un chiffon).

CONDITIONS D'APPLICATION

<10 °C et > 35 °C, < 65 % R.V.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

A l'eau

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: <30 g/l
COV prêt à l'emploi: <30 g/l
Catégorie COV: A/I
Limite COV: 200 g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production dans l'emballage d'origine, non ouvert, entreposé dans un espace sec et bien ventilé, pas en plein soleil, à des températures entre 5° et 35 °C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu