

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE BETON BASE

Imitatiebeton voor een strakke uitstraling

- Zeer goed dekkend
- Geurarm
- Makkelijk op te schuren
- Snelle verwerking
- Kan na applicatie beschermd worden met onze gel-vernis Cachemire beton finish.

CACHEMIRE BETON BASE

OMSCHRIJVING

Cachemire Beton Base is een watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een strakke betonlook voor binnen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Watergedragen decoratieve pleister voor het creëren van een betonlook voor binnen. Toepasbaar op de meeste ondergronden (plak/pleisterwerk, baksteen, beton, etc.), alsook op glasweefsel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,15 - 1,20
Vaste stof gehalte in gewicht: 55 - 59% (white - blanc- wit)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 24 uur
Hanteerbaar: 24 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Volledig uitgehard: 24 uur

THEORETISCH VERBRUIK

300 – 600 g/m² per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden moeten grondig voorbereid worden. Ze moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn. Om een betere hechting te krijgen van Cachemire Beton op de ondergrond, gebruik Cachemire Beton Primer, een primer met een korrelachtige structuur. Gebruik bij aanwezigheid van vlekken, graffiti Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus of B-I-N.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen. Verdunnen kan kleurveranderingen veroorzaken. Voor het inkleuren eerst een gaatje maken in de pleister, nadien colorants bedekken met een laagje pleister en goed opschudden/mixen tot colorants volledig gemengd zijn.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 10°C - < 35°C , < 65% R.V.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

Nooit een solventgedragen product op de pleister aanbrengen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: <30 g/l
VOC readymix: <30 g/l
VOC categorie: A/I
VOC limiet: 200 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu