

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE BETON PRIMER

Primaire présentant une fine structure granuleuse

- Bonne adhérence
- Fort pouvoir couvrant
- Odeur faible
- Respirant
- Séchage rapide

CACHEMIRE BETON PRIMER

DESCRIPTION

Cachemire Beton Primer est un primaire d'accrochage blanc à base d'eau présentant une fine structure granuleuse.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sous couche granitée en phase aqueuse. Son utilisation est particulièrement recommandée pour la préparation des supports destinés à recevoir le système décoratif Cachemire Beton.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,43 - 1,45
Extrait sec en poids: 58% - 62% (white - blanc - wit)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 6 h
Manipulable: 6 h
Recouvrable: 6 h
Dur à cœur: 6 h

CONSOMMATION THÉORIQUE

150 – 200 g/m² / 5 – 6 m²/Kg

CONSOMMATION PRATIQUE

Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, et du décor final choisi. Réaliser un essai pour déterminer la consommation précise.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être sains, secs et solides. L'applicateur veillera à respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1 & 42.1). Les parties métalliques doivent faire l'objet au préalable d'un traitement anticorrosion.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

5°C - 35°C, < 65% R.V.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production (indiquée sur le bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 19/01/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu