



CACHEMIRE BETON PRIMER

Primer met korrelige structuur

- Goede hechting
- Zeer goed dekkend
- Geurarm
- Ademend
- Sneldrogend

CACHEMIRE BETON PRIMER

OMSCHRIJVING

Cachemire Beton Primer is een watergedragen witte hechtingsprimer met een fijne korrelige structuur.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Cachemire Beton Primer wordt toegepast op ondergronden die nadien met Cachemire Beton worden afgewerkt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: 1,43 - 1,45
Vaste stof gehalte in gewicht: 58% - 62% (white - blanc - wit)

DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Hanteerbaar: 6 uur
Overschilderbaar: 6 uur
Volledig uitgehard: 6 uur

THEORETISCH VERBRUIK

150 – 200 g/m² / 5 – 6 m²/Kg

PRAKTISCH VERBRUIK

De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn. Niet rechtstreeks gebruiken op metalen ondergronden, deze eerst behandelen met een antiroest primer.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen.

APPLICATIEMOMSTANDIGHEDEN

5°C - 35°C, < 65% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Opmerkingen mbt Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de veiligheid: informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/01/2019

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zalem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu