

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE MAT INTENSE

Peinture d'ambiance intérieure effet mat unique

- Tendu excellent
- Aspect mat égal poudreux
- Très opacifiante
- Cache les imperfections et les reflets
- Pas de tendance à des reprises

CACHEMIRE MAT INTENSE

DESCRIPTION

Peinture acrylique en phase aqueuse avec un aspect "Design" mat intense poudreux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Finition décorative mate pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur la plupart des supports (plâtre, briques, béton, etc.), pour bâtiments particuliers et publics. Pièces à usage normal, on évitera les pièces humides ou soumises à des agressions (chambre d'enfant, salle de bains, cage d'escalier).

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	1,38 - 1,42 (white - blanc - wit)
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	Mat: 2 - 3%
Niveau de brillance à 85°:	Mat: 2 - 3%
Extrait sec en poids:	50,5 - 52,5% (white - blanc - wit)
Extrait sec en volume:	33 - 35% (white - blanc - wit)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	30 min
Recouvrable:	1 h
Dur à cœur:	2 jours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

140 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

7 - 10 m²/l par couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les anciennes couches de peinture nettoyées en bon état et les supports qui sont peu poreux peuvent être recouverts directement avec du Cachemire Mat Intense. Les supports qui sont fort poreux ainsi que les plâtres lisses et le Placoplâtre résistant à l'eau, doivent préalablement être imprégnés avec une couche du mélange 1/1 Pegafix + Cachemire Mat Intense avec une consommation de 12 m²/l par couche. Les taches de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL Isolé. Les taches anciennes d'humidité doivent être isolées avec du Pegamat RL Isolé ou Pegaprim Isofix. Les boiserries nues doivent être prétraitées par application d'une couche de fond (p.e. Fassiprim Aqua XPE ou Pegaprim Xpress). Les supports en métal, exempts de taches de rouille doivent être prétraités avec du Pegalink ou Pegaprim Xpress. Sur la fibre de verre, il faut de préférence appliquer préalablement une couche de Cachemire Mat Velours avant de finir avec du Cachemire Mat Intense.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation. Il n'est pas conseillé de diluer le produit. La dilution peut causer des changements de couleur. Veuillez respecter les temps de séchage des réparations et des enduits prescrit par le fabricant. Ce produit décoratif, d'une grande matité est destiné à des pièces à usage normal. On évitera donc les supports soumis à des agressions ou à des lessivages fréquents (humidité, frottements, chambres d'enfants, cages d'escaliers...). Cachemire Mat Intense peut être nettoyée délicatement avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de détergent.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 5°C, < 80% H.R

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 013 - 019 / Pression: 160 - 200 bars

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Possible.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	30 g/l
COV prêt à l'emploi:	30 g/l
Catégorie COV:	A/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu