

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE METALLIC FINISH

Gel-Acryllack auf Wasserbasis

- Transparent mit Metall-/Alu-Teilchen
- Einfache Anwendung
- Geruchsarm
- Einfaches Auftragen mit Kunststoff- bzw. Gummispachtel oder mit einer Kunstfaserwalze, um die Metallteilchen gut zu verteilen

CACHEMIRE METALLIC FINISH

BESCHREIBUNG

Reflektiert das Licht und erzeugt sofort einen schön glänzenden Metallic-Effekt.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	0,95 - 1,05
Glanzgrad:	Metallisch
Feststoffgehalt in Gewicht:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)
Feststoffgehalt in Volume:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	24 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	24 St.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	200 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	< 200 g/l
VOC-Kategorie:	A/I
VOC-Grenzwert:	200 g/l

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 23/01/2023

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu