

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE METALLIC FINISH

Acrylaat gel-verniss verrijkt met metaaldeeltjes

- Transparant met metaal/alu deeltjes
- Makkelijk te appliceren
- Geurarm
- Makkelijk aan te brengen met een plasticen/rubberen spatel of synthetisch rollertje om de metaaldeeltjes goed te verdelen

CACHEMIRE METALLIC FINISH

OMSCHRIJVING

Watergedragen acrylaat gel-verniss verrijkt met metaaldeeltjes. Te appliceren op reeds geschilderde muren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Cachemire Metallic Finish wordt toegepast op reeds behandelde binnenmuren waarop een metaalglans gewenst is. De gel-verniss gaat de ondergrond ook beschermen en afwasbaar maken. De behandelde ondergrond is afwasbaar en beschermd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	0,95 - 1,05
Glansgraad:	Metallisch
Vaste stof gehalte in gewicht:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)
Vaste stof gehalte in volume:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	24 u
Hanteerbaar:	24 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	24 uur

THEORETISCH VERBRUIK

10 - 13 m²/kg per laag

PRAKTISCH VERBRUIK

De gegevens zijn afhankelijk van de staat van de ondergrond, soort ondergrond en de gekozen afwerking. Wij raden aan een staal te zetten om het juiste verbruik vast te stellen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergronden moeten gereinigd, gezond, droog en stabiel zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. We raden aan om het product niet te verdunnen. Vermijd agressieve manieren om schoon te maken. Gebruik indien nodig zachte reinigingsmiddelen. Vermijd mechanische handelingen (zoals wrijven met een doek).

Bij applicatie het product goed horizontaal en verticaal uitrollen zodat de metaaldeeltjes goed over het oppervlak verdeeld worden. Maximum 2 lagen aanbrengen met een microvezelroller.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

< 5°C - > 35°C, < 65% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Microvezel, onverdund gebruiken

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water.

OPMERKINGEN

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	200 g/l
VOC readymix:	< 200 g/l
VOC categorie:	A/1
VOC limiet:	200 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droog

Uitgiftedatum: 23/01/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu