

Quality Paints since 1845
MATHYS®



CACHEMIRE METALLIC

Peintures métalliques en phase aqueuse de grande qualité

- Les couleurs métallisées conservent toutes leur éclat
- Elles ne deviennent pas fades



CACHEMIRE METALLIC

DESCRIPTION

Avec ajout de véritable poudre métallique, les peintures CacheMire® Metallic ajoutent une finition lumineuse et éclatante à tout type de surface. Idéales pour les petites surfaces ou pour mettre en valeur un mur ou des accessoires.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Idéale pour la décoration d'accessoires, comme la ferronnerie, le papier, le bois, le plastique, la céramique et les supports déjà peints.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 h
Recouvrable: 1-3 h
Dur à cœur: 4 h

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

40 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 13 m²/l par couche (pour une épaisseur de couche sèche de 40 µm)

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les supports doivent être nettoyés, sains, secs et stables. Les supports non poreux et poreux à l'intérieur doivent être traités d'abord avec un primer (p. ex. Pegaprim Xpress). Métaux ferreux à l'intérieur : appliquer d'abord un primer antirouille.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant l'emploi, le produit doit être remué énergiquement jusqu'à l'obtention d'une bonne homogénéité. Nous recommandons de ne pas diluer le produit. Evitez les procédures de nettoyage agressives. Si nécessaire, utilisez des nettoyants doux. Evitez les traitements mécaniques (comme de frotter avec un chiffon).

CONDITIONS D'APPLICATION

< 5 °C et > 35 °C, < 80 % H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Idéal pour les petites surfaces

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Idéal pour les petites surfaces

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Pistolet de peinture classique à air comprimé: pour les surfaces plus grandes, assure une finition plus uniforme.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	130 g/l
COV prêt à l'emploi:	130 g/l
Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	130 g/l
Grenelle émission:	A+
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité produit applicable et les informations sur le conditionnement.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu