Quality Paints since 1845

MATHYS®





CACHEMIRE SABLE BASE

Quand la tradition rencontre un intérieur moderne

- Temps ouvert important (1-2 heures)
- Pas de traces de reprises
- Pas d'éclaboussures
- Grand pouvoir couvrant
- Sans odeur

CACHEMIRE SABLE BASE

DESCRIPTION
Cachemire Sable Base est une toute nouvelle peinture murale mate veloutée, offrant une fine structure sablée adaptée à tous les espaces et tous les styles. Cachemire Sable Base crée un effet sablé décoratif qui donne à tous vos murs un éclat chaleureux, à la fois traditionnel et moderne.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Embellissement de la plupart des supports courants intérieurs (plâtre, briques, béton); peut être appliqué également sur la fibre de verre.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,3 - 1,4
Extrait sec en poids:	± 48%
Extrait sec en volume:	± 30%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	4 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	± 1 jour

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE
90 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE
27 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE
± 8 m²/kg

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE
Murs en mauvais état: enlever soigneusement les anciennes peintures ou enduits anciens non adhérents; brossage énergique à la brosse d'acier. Effectuer les grandes réparations au mortier de ciment ou au Pegacrete.
Pour les petites réparations, appliquer un mélange de Cachemire Sable Base et de sable fin. Ces réparations seront, après séchage, traitées avec du Pegafix. Obturer fissures et crevasses avec de l'Elastofill.
Les anciennes couches de peinture, nettoyées et en bon état et les surfaces légèrement poreuses peuvent être recouvertes directement par du Cachemire Sable. Les surfaces poreuses doivent être imprégnées préalablement avec du Cachemire Sable Primer, ou, pour un recouvrement très rapide, avec les primaires Zinsser Bulls Eye 123 ou 123 Plus.Isoler les taches d'humidité et de nicotine avec du Pegamat RL ou Pegamat Aqua Isole, ou les primaires Zinsser Bulls Eye 123, 123 Plus, ou B-I-N.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION
> 8°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE
Appliquer avec un spalter par des mouvements croisés.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU
Pas applicable.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS
Pas applicable.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE
Pas applicable.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES
Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	179 g/l
COV prêt à l'emploi:	179 g/l
Catégorie COV:	A/i
Limite COV:	200 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE
2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 22/06/2026

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu