Quality Paints since 1845
MATHYS®

DURBOCEM®

Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe für innen und aussen

- Bildet einen starke Bindung mit dem feuchten Untergrund
- Kann auf kreidende Untergründe aufgetragen werden
- Bilder eine starke Bindung mit Zementuntergründen
- Enthält Zement, demzufolge ist Durbocem äusserst geeignet für eine Anwendung auf feuchten Untergründen
- Kann mit Paracem® überstrichen werden (wenn der Untergrund trocken ist)

DURBOCEM®

BESCHREIBUNG
Ein Lösungsmittelhaltige Acrylfarbe für innen und aussen. Erneuert die durch Wasser be schädigten Mauern. Schützt neue Mauern vor Feucht schäden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Beschichtung für feuchte Mauerwerke und Keller.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,24 - 1,28
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	Matt: 2 %
Feststoffgehalt in Gewicht:	61 - 63 %
Feststoffgehalt in Volume:	28 - 40 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	2 St.
Griffest:	2 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	24 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
500 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
200 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
1,5 - 3 m²/l (Gesamtverbrauch, 2 Schichten)

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Kreidende Flächen mit einer Stahlbürste reinigen. Undichtigkeiten mit einem speziellen Schnellzement abdichten mittels Glättkelle oder Traufel. Erhärten lassen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
In einer gut belüfteten Umgebung auftragen. > 5°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Feste Borstenpinsel. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Mohairrolle. Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN
Nicht empfohlen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ
Nicht empfohlen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Lackbenzin.

BEMERKUNGEN
- Erste Schicht: den Untergrund mit einem festen Borstenpinsel vorstreichen. Mauer in schlechtem Zustand bis zur Sättigung beschichten. Zweite Schicht: nach 24 Stunden mit Pinsel oder Roller eine Endschicht auftragen.
- Da es sich um spezifische Anwendungen handelt (z.B. Anwendung in Kellern), müssen die Räume sehr gut belüftet werden, auch während der ersten Wochen nach der Anwendung.
- Durbocem hält Salzausblühungen nicht zurück, ist nicht beständig gegen Grundwasserdruck, und deswegen, ist es kein Wasserdichtungsprodukt.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	500 g/L
VOC-Gehält Fertigmischung:	500 g/l
VOC-Kategorie:	A/i
VOC-Grenzwert:	500 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu