



FAIRTEX®

Peinture matte pour travaux intérieurs

- Application aisée au rouleau sans éclaboussures
- Aspect mat égal sans reprises
- Couvre parfaitement en 2 couches sur tous les supports poreux et non poreux sans différence de brillance
- Odeur faible

DESCRIPTION

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds. Peut également être appliqué directement sur la plupart des supports

UTILISATION RECOMMANDÉE

Décoration intérieure sur la plupart des supports comme plâtre, briques et béton. Le Fairtex peut également être appliqué directement sur anciennes couches de peinture en bon état et sur la plupart des papiers peints.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité:	1,38 - 1,41
Niveau de brillance:	Mat
Niveau de brillance à 60°:	2%
Extrait sec en volume:	28 - 32 %
Extrait sec en poids:	48 - 51 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	30 minutes
Recouvrable:	3 heures
Dur à cœur:	1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

140 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

45 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

6 - 8 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Travailler toujours sur un support sec et stable. Dans la plupart des cas, il ne faut pas de préparation spécifique sur des supports poreux. Imprégner préalablement les supports peu poreux ou le plâtre nouveau au moyen de Pegafix. Isoler préalablement les taches d'humidité et de nicotine au moyen de Pegamat.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C et une H.R. de max. 80%.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Dilution éventuelle à 2 - 5% d'eau. Gicleur: 016 - 018 / Pression: 200 bars.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Ne pas conseillé.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Catégorie COV: A/a

Limite COV: 75 g/l

Point d'inflammation: Ininflammable

Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

2 ans à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 09/01/2019

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zolem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu