

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**FAIRTEX<sup>®</sup>**

## **Matte verf voor binnenmuren en plafonds**

- Vlotte en volledig spatvrije rolapplicatie
- Egaal mat uitzicht zonder aanzetten
- Dekt perfect in 2 lagen allerhande poreuze en niet poreuze ondergronden zonder glansverschillen
- Reukarm
- Hoge witheidsgraad

## OMSCHRIJVING

Matte acrylverf voor binnenmuren en plafonds. Kan op de meest voorkomende ondergronden aangebracht worden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Binnen decoratie op de meest voorkomende ondergronden zoals plakwerk, baksteen en beton. Ook oude verflagen in goede staat en de meeste behangtypes kunnen direct met Fairtex overschilderd worden.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,38 - 1,41
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 85°:	1 – 2%
Vaste stof gehalte in gewicht:	48 - 51 %
Vaste stof gehalte in volume:	28 - 32 %
Weerstand tegen natte wrijving (EN 13300):	Klasse 2 (≥ 5 µm en < 20 µm bij 200 slagen)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	30 minuten
Hanteerbaar:	Not applicable
Overschilderbaar:	3 uur
Volledig uitgehard:	±1 week

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

140 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

45 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergronden materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Steeds werken op een droge en draagkrachtige ondergrond. Op poreuze ondergronden is in de meeste gevallen geen specifieke voorbehandeling vereist. Licht poederende ondergronden of nieuw plakwerk eerst impregneren met Pegafix. Of, indien een snelle droging vereist wordt, met Zinsser primers Bulls Eye 123 of 123 Plus. Vochtige plekken of nicotinespots isoleren met Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, of B-I-N.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80%.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund gebruiken.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Indien nodig verdunnen met 2 - 5% water. Nozzle: 016 - 018 / Druk: 200 bar

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevolen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Water

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix:	30 g/l
VOC categorie:	A/a
VOC limiet:	30 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 09/10/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)