

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FAIRTEX[®]

Matt paint for interior walls and ceilings

- Smooth and completely splash-free roller application
- Covers on porous and non porous substrates in 2 coats without gloss differences
- Uniform matt finish without turning
- Odorless
- High whiteness

OPIS

Matt acrylic paint for interior walls and ceilings and can be applied on most surfaces.

ZALECANE UŻYCIE

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Also old paint coats in good condition and most wallpaper can be recoated with Fairtex

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,38 - 1,41
Stopień połysku:	Mat
Stopień połysku w 85:	1-2%
Zawartość substancji stałych wagowo:	48 - 51 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	28 - 32 %
odporność na szorowanie na mokro (EN 13300):	Klasa 2 (≥ 5 µm i <20 µm przy 200 skokach)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	30 minutes
Do użytku:	Not applicable
Do przemalowania:	3 hours
Pełne utwardzenie:	1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

140 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

45 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

6 - 8 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Always work on a dry stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegafix or, for very fast recoating on all substrates, with Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus. Water or nicotine stains should be isolated with Pegamat RL or Pegamat Aqua Isole, or with Zinsser primers Bulls Eye 123, 123 Plus, or B-I-N.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

Apply at a temperature of minimum 5°C and a R.H. of max. 80%

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

Apply undiluted

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Apply undiluted

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

If necessary, dilue with 2-5% volume of water. Nozzle : 016-018 / Pressure 200 bars.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Not recommended

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Water

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30 g/l
Kategoria LZO:	A/a
Limity LZO:	30 g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans. If stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35 C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu