

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSICOAT[®]

Single paint system

- Moisture-regulating paint
- Serves at the same time as primer, surfacer and finish
- Excellent weather resistance

ОПИСАНИЕ

Satin gloss single paint system based on alkyd resins for woodwork.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Painting of woodwork.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Serves at the same time as primer, surfacer and finish - moisture-regulating paint - excellent weather resistance.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,33 - 1,38
Гланцово ниво:	Атлас
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	69 - 73 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	51 - 56 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 - 4 hours
Сух за употреба:	5 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
group_dry_40_full_cure:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

100 µm

СУХ СЛОЙ

55 µm

РАЗХОДНА НОРМА

10 - 15 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Fassicoat serves as primer, surfacer and finish. Therefore, it is not necessary to use a special primer. In case of application on new and non-treated wood, if necessary, dilute the first coat with ± 3% volume of white spirit. In case of jointing, use Plastopan Super or Pegaflex by preference.

Poor quality wood: user primer FassiForce. Do not apply Fassicoat directly on metallic substrates; in such situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti, with Zinsser primer Cover-Stain.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity max. 80%

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

By preference, apply undiluted with flat brush.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

By preference, apply undiluted with flat brush.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 015 / Pressure: 180 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Possible with maximum 3% volume White Spirit.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White spirit or Thinner 22

ЗАБЕЛЕЖКИ

May be applied on slightly damp wood (< 20%).

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Категория ЛОС:	A/d
group_voc_40_limit:	300 g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 27/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu