

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



**FASSICOAT<sup>®</sup>**

## Peinture multicouche

- Régulateur d'humidité
- Sert à la fois comme couche d'accrochage, fond et finition
- Excellente résistance aux intempéries

# FASSICOAT®

## DESCRIPTION

Peinture multicouche pour boiseries à base de résines alkydes.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture pour boiseries.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

Sert à la fois comme couche accrochage, fond et finition – régulateur d'humidité – excellenterésistance aux intempéries - intérieur et extérieur

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm <sup>3</sup> ):	1,33 - 1,38
Niveau de brillance:	Satin
Extrait sec en poids:	69 - 73 %
Extrait sec en volume:	51 - 56 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	3 - 4 heure
Manipulable:	5 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	1 semaine

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

55 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 15 m<sup>2</sup>/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou laporosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Le Fassicoat sert en même temps comme couche primaire, intermédiaire et finition. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un primaire spécial. Sur bois neufs et non traités, si nécessaire, diluer la première couche à ± 3% de white spirit. Si un enduisage est nécessaire, utiliser de préférence le Plastopan Super ou le Pegaflex. Sur bois de qualité médiocre: utiliser le primaire FassiForce. Ne pas appliquer le Fassicoat sur des supports métalliques; dans ce cas, utiliser un primaire anticorrosion teintable Rust-Oleum. Isoler les noeuds bu bois et les coulées de résine avec le primaire Zinsser B-I-N. Pour bloquer les remontées de tanin et autres sécrétion typiques des bois rouges etc, et/ou pour isoler des graffiti, utiliser le primaire Zinsser Cover-Stain.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé. Température de l'air minimal 10°C, et humidité relative max. 85%. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer de préférence non dilué à la brosse plate.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer de préférence non dilué au rouleau à poils courts.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Gicleur: 015 / Pression: 180 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluer avec max. 3% de white spirit.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou Thinner 22

## REMARQUES

Le produit peut être appliqué sur des bois encore légèrement humides (< 20%).

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	300 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à destempératures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu