



FASSICOAT[®]

Eén-pot-systeemlak

- Dient tegelertijd als hechttings-, grond- en eindlaag
- Vochtregulerend
- Uitstekende weerstand tegen weersinvloeden

FASSICOAT®

OMSCHRIJVING

Eén-pot-systeemverf op basis van soya-alkydharsen voor houtwerk. Hechttings-, grond- en eindlaag in 1.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Schilderen van houtwerk.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Dient tezelfdertijd als hechttings-, grond- en eindlaag - vochtregulerend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,33 - 1,38
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	69 - 73 %
Vaste stof gehalte in volume:	51 - 56 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	3 - 4 uur
Hanteerbaar:	5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

55 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10 - 15 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergronden materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Fassicoat dient tegelijkertijd als hechttings-, grond- en eindlaag. Men hoeft dus geen speciale primer te gebruiken. Indien op nieuw en onbewerkt hout, zo nodig de eerste laag met ± 3% white spirit verdunnen. Indien geplamuurd moet worden, liefst Plastopan Super of Pegaflex gebruiken.

Bij hout van slechte kwaliteit eerst primer FassiForce aanbrengen. Breng Fassicoat niet rechtstreeks aan op metalen ondergronden; gebruik in dat geval een kleurbare Rust-Oleum roestwerende primer. Blokkeer houtknoesten en vervuiling van houtsappen met Zinsser primer B-I-N. Blokkeer tannine of andere typische bloedende stoffen van sequoia's enz. en/of blokkeer graffiti met Zinsser primer Cover-Stain.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund aanbrengen met platte kwast.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur onverdund aanbrengen met kortharige rol.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 015 / Druk: 180 bar.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Verdunnen met max. 3 vol. % white spirit.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22

OPMERKINGEN

Product mag op nog licht vochtig hout aangebracht worden (< 20%).

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC categorie:	A/d
VOC limiet:	300 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu