FASSICRYL MATT

Kratzfester matter Lack auf Wasserbasis

- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit
- Leicht zu verarbeiten mit Pinsel und Rolle

FASSICRYL MATT

BESCHREIBUNG
Fassicryl Matt ist ein hochwertiger wasserbasierter matter Lack auf PU-Acrylatbasis für den Innenbereich. Geeignet als Deckanstrich auf Holz und allen gut vorbereiteten Untergründen wie Kunststoff und Metall. Fassicryl Matt ist kratzfest und hautfettbeständig. Der Lack hat eine ausgezeichnete Verstreichbarkeit und eine gute Farb- und Glanzbeständigkeit.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Dieser wasserbasierte, kratzfeste matte Lack eignet sich als Deckanstrich auf Holz und allen gut behandelten Untergründen wie Kunststoff und Metall.

EMPFOHLENES SYSTEM
Grundieren mit Fassicryl Primer, bei blutenden Holzsorten Fassicryl Sealing Primer anwenden, überarbeiten mit Produkten aus der Fassicryl Produktreihe.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³):	1,23 (white - wit - blanc - weiß)
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	5-10%
Feststoffgehalt in Volume:	37% (white - wit - blanc - weiß)

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	1 St.
Überstreichbar:	6 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE
67 µm (white - wit - blanc - weiß)

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE
25 µm (white - wit - blanc - weiß)

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT
15 m²/l/Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Verarbeitung abhängig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantendeckung scharfkantige Ecken leicht abrunden.
Unbeschichtete Untergründe: Grundieren mit Fassicryl Grundierung. Verwenden Sie Fassicryl Sealing Grundierung auf blutenden Holzsorten.
Beschichtete Untergründe: mattieren alter und gut haftender Farbschichten. Lose, rissige oder abgeblätterte Farbschichten entfernen. Blanke Stellen wie neues Holz behandeln.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Vor Gebrauch muss das Produkt gut durchgerührt werden, um eine gute Homogenität zu erzielen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
> 8°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL
Unverdünnt mit einem Kunsthaarpinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER
Unverdünnt mit einer 10 mm-Mikrofaserrolle auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Material mit Wasser reinigen und Reste ordnungsgemäß entsorgen.

BEMERKUNGEN
Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen. Die Kratzfestigkeit wird je nach Farbe nach 15 - 30 Tagen erreicht.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	40g/l
VOC-Gehält Fertigmischung:	40g/l
VOC-Kategorie:	IIA/d
VOC-Grenzwert:	130g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 23/06/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu