



FASSICRYL MATT

Watergedragen krasvaste matte lak

- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloeï
- Goed kleur- en glansbehoud
- Makkelijk te verwerken met kwast en roller

FASSICRYL MATT

OMSCHRIJVING

Fassicryl Matt is een watergedragen matte lak van topkwaliteit op basis van PU-acrylaat, voor binnen. Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden zoals kunststof en metaal. Fassicryl Matt is krasvast en huidvetresistent. De verf heeft een uitstekende vloeï en een goed kleur- en glansbehoud.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Deze watergedragen krasvaste matte lak is geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden zoals kunststof en metaal.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Primen met Fassicryl Primer. Op bloedende houtsoorten Fassicryl Sealing Primer gebruiken. Afwerken met een lak uit het Fassicryl-gamma.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	1,23 (white - wit - blanc - weiß)
Glansgraad:	Mat
Glansgraad bij 60°:	5-10%
Vaste stof gehalte in volume:	37% (white - wit - blanc - weiß)

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	1 uur
Overschilderbaar:	6 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

67 µm (white - wit - blanc - weiß)

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

25 µm (white - wit - blanc - weiß)

THEORETISCH VERBRUIK

15 m²/l/laag

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken lichtjes afronden.

Nieuw werk: primen met Fassicryl Primer. Op bloedende houtsoorten Fassicryl Sealing Primer gebruiken.

Bestaand werk: matteer oude en goed hechtende verflagen. Verwijder loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen. Kale plekken behandelen als nieuw hout.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen met een 10 mm microvezel roller.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinig het materiaal met water, voor het residu af op de gepaste wijze.

OPMERKINGEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C. Temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt zijn.

De krasvastheid is na 15-30 dagen bereikt; afhankelijk van de kleur.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	40g/l
VOC readymix:	40g/l
VOC categorie:	IIA/d
VOC limiet:	130g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu