

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSICRYL MATT SPRAY

Spritzbarer matter Lack auf Wasserbasis

- Spritzbar (Airless und Airmix)
- Hautfettbeständig
- Kratzfest und leicht zu reinigen
- Ausgezeichnete Verstreichbarkeit
- Gute Farb- und Glanzbeständigkeit



FASSICRYL MATT SPRAY

BESCHREIBUNG

Fassicryl Matt Spray ist ein hochwertiger, spritzbarer matter Lack auf Wasserbasis auf Basis von PU-Acrylat für den Innenbereich. Geeignet als Deckanstrich auf Holz und allen gut behandelten Untergründen wie Kunststoff und Metall. Fassicryl Matt Spray ist kratzfest und hauffettbeständig. Der Lack ist leicht thixotrop und hat eine ausgezeichnete Verstreichbarkeit und eine gute Farb- und Glanzbeständigkeit. Kann auch mit einem Pinsel aufgetragen werden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dieser spritzbare, wasserbasierte, kratzeste matte Lack eignet sich als Deckanstrich auf Holz und allen gut behandelten Untergründen wie Kunststoff und Metall.

EMPFOHLENES SYSTEM

Grundieren mit Fassicryl-Grundierung. Verwenden Sie Fassicryl Sealing Primer auf blutenden Holzsorten. Mit einem Lack aus dem Fassicryl-Sortiment veredeln.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Dichte (g/cm ³): | 1,20 (white - wit - blanc - weiß) |
| Glanzgrad: | Matt |
| Glanzgrad bei 60°: | 5-10% |
| Feststoffgehalt in Volume: | 35% (white - wit - blanc - weiß) |

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

| | |
|-----------------|-------|
| Klebfrei: | 1 St. |
| Überstreichbar: | 6 St. |

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

150-250 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4-6 m²/l/Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die tatsächliche Ergiebigkeit ist von vielen Faktoren wie der Porosität und Rauheit des Untergrundes und dem Materialverlust während der Verarbeitung abhängig.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantendeckung scharfkantige Ecken leicht abrunden.

Unbehandelte Untergründe: Grundieren mit Fassicryl Grundierung. Verwenden Sie Fassicryl Sealing Primer auf blutenden Holzsorten.

Beschichtete Untergründe: mattieren alter und gut haftender Farbschichten. Lose, rissige oder abgeblätterte Farbschichten entfernen. Kahle Stellen wie neues Holz behandeln.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch muss das Produkt gut durchgerührt werden, um eine gute Homogenität zu erzielen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 8°C, < 80% Rel. L.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Dieser spritzbare Lack kann auch mit einem Pinsel aufgetragen werden. Unverdünnt mit einem Kunsthaarpinsel auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Sprühkopf: 0.009 - 0.012 / Druck: Ca. 70 bar

Das Produkt ist gebrauchsfertig, also nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Air-assist - Sprühkopf: 0.009 - 0.012 / Druck: Ca. 60 bar / Luftdruck: Ca.2 bar

Das Produkt ist gebrauchsfertig, also nicht verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Material mit Wasser reinigen und Reste ordnungsgemäß entsorgen.

BEMERKUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter 8°C verarbeiten. Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

Die Kratzfestigkeit wird je nach Farbe nach 15 - 30 Tagen erreicht.

SICHERHEITSDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| VOC-Gehalt: | 35g/l |
| VOC-Gehalt Fertigmischung: | 35g/l |
| VOC-Kategorie: | IIA/d |
| VOC-Grenzwert: | 130g/l |
| Bemerkungen für Sicherheit: | Ziehen Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Informationen auf der Verpackung zurate. |

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu