



## FASSICRYL SATIN

# Water-based scratch-resistant satin lacquer

- Skin grease-resistant
- Scratch-resistance and easy to clean
- Excellent flow viscosity
- Good colour and gloss retention
- Easy to apply with a brush and a roller



# FASSICRYL SATIN

## ОПИСАНИЕ

Fassicryl Satin is a top-quality water-based silky gloss indoor lacquer based on PU acrylate. Suitable as a top layer to cover wood as well as any pre-treated surface such as plastic or metal. Fassicryl Satin is scratch-resistant and skin grease-resistant. The paint has excellent flow viscosity and good colour and gloss retention.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

This water-based scratch-free silky gloss lacquer is suitable as a top layer to cover wood as well as any properly pre-treated surface such as plastic or metal.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

Priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types. Finish with a Fassicryl lacquer.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,20 (white - wit - blanc - weiß)
Гланцово ниво:	Атлас
Гланцово ниво при 60°:	45-50% (white - wit - blanc - weiß)
Съдържание на сухо вещество (по обем):	35% (white - wit - blanc - weiß)

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	1 hour
Готов за повторно нанасяне:	6 hours

## МОКЪР СЛОЙ

67 µm (white - wit - blanc - weiß)

## СУХ СЛОЙ

23 µm (white - wit - blanc - weiß)

## РАЗХОДНА НОРМА

15 m²/l/coat

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

The surface must be dry and free of dust and grease. Round off sharp edges so that you can apply a good coating.

New work: priming with Fassicryl Primer. Use Fassicryl Sealing Primer on bleeding wood types.

Existing work: lightly sand old and properly adhesive coats. Remove loose, cracked or flaky coats. Treat exposed locations as new wood.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, thoroughly stir prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

> 8°C, < 80% R.H.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Apply undiluted with brush with synthetic bristles.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Apply undiluted with a 10 mm micro fiber roller.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Clean the material with water and dispose of the residue appropriately.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Do not apply paint at temperatures below 8°C. The surface temperature must be at least 3°C above the dew point. Scratch-resistance is achieved after 15-30 days depending on the colour.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	40g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	40g/l
Категория ЛОС:	IIA/d
group_voc_40_limit:	130g/l
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Дата на издаване: 28/05/2026

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu