

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSICRYL SATIN SPRAY

# Verspuitbare watergedragen zijdeglanslak



- Verspuitbaar (airless en airmix)
- Huidvetresistent
- Krasvast en goed reinigbaar
- Uitstekende vloei
- Goed kleur- en glansbehoud

# FASSICRYL SATIN SPRAY

## OMSCHRIJVING

Fassicryl Satin Spray is een goed dekkende verspuitbare watergedragen zijdeglanslak van topkwaliteit op basis van PU-acrylaat, voor binnen. Geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden zoals kunststof en metaal. Fassicryl Satin Spray is krasvast en huidvetresistent. De verf is licht thixotrop, heeft een uitstekende vloeï en een goed kleur- en glansbehoud. Kan ook met een kwast aangebracht worden.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Deze verspuitbare watergedragen krasvaste zijdeglanslak is geschikt als eindlaag op hout en alle goed voorbehandelde ondergronden zoals kunststof en metaal.

## AANBEVOLEN SYSTEEM

Primen met Fassicryl Primer. Op bloedende houtsoorten Fassicryl Sealing Primer gebruiken. Afwerken met een lak uit het Fassicryl-gamma.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm<sup>3</sup>): 1,20 (white - wit - blanc - weiß)  
Glansgraad: Zijdeglans  
Glansgraad bij 60°: 45-50% (white - wit - blanc - weiß)  
Vaste stof gehalte in volume: 35% (white - wit - blanc - weiß)

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 1 uur  
Overschilderbaar: 6 uur

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

150-250 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

4-6 m<sup>2</sup>/l/laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking de scherpe hoeken lichtjes afronden.

Nieuw werk: primen met Fassicryl Primer. Op bloedende houtsoorten Fassicryl Sealing Primer gebruiken.

Bestaand werk: matteer oude en goed hechtende verflagen. Verwijder loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen. Kale plekken behandelen als nieuw hout.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

> 8°C, < 80% R.V.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Deze verspuitbare verf kan ook met een kwast aangebracht worden. Onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Nozzle: 0.009 - 0.012 / Druk: Ca. 70 bar.

Product is klaar voor gebruik, dus niet verdunnen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Air-assist - Nozzle: 0.009 - 0.012 / Druk: Ca. 60 bar / Luchtdruk: Ca.2 bar.

Product is klaar voor gebruik, dus niet verdunnen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinig het materiaal met water, voer het residu af op de gepaste wijze.

## OPMERKINGEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan 8°C. Temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt zijn.

De krasvastheid is na 15-30 dagen bereikt; afhankelijk van de kleur.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 30g/l  
VOC readymix: 30g/l  
VOC categorie: IIA/d  
VOC limiet: 130g/l  
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 06/02/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)