FASSICRYL SATIN SPRAY

Sprayable water-based silky gloss lacquer

- Możliwość natryskiwania (airless i airmix)
- Odporność na tłuszcz
- Odporność na zarysowania i łatwość czyszczenia
- Doskonała lepkość płynięcia
- Dobra trwałość koloru i połysku

FASSICRYL SATIN SPRAY

OPIS
Fassicryl Satin Spray to najwyższej jakości wodorozcieńczalny lakier do wnętrz o jedwabistym połysku na bazie akrylanu poliuretanu o doskonałym kryciu. Nadaje się jako wierzchnia warstwa do pokrycia drewna, a także wszelkich wstępnie obrobionych powierzchni, takich jak plastik lub metal. Fassicryl Satin Spray jest odporny na zarysowania i tłuszcz. Farba jest lekko tiksotropowa, ma doskonałą lepkość płynięcia oraz dobrą trwałość koloru i połysku. Może być nakładana pędzlem.

ZALECANE UŻYCIE
Ten wodorozcieńczalny, odporny na zarysowania lakier o jedwabistym połysku nadaje się jako warstwa wierzchnia do pokrywania drewna, a także wszelkich odpowiednio przygotowanych powierzchni, takich jak plastik lub metal.

ZALECANY SYSTEM
Gruntowanie podkładem Fassicryl Primer. Użyj podkładu uszczelniającego Fassicryl na krwawiących gatunkach drewna. Wykończyć lakierem Fassicryl.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,20 (white - wit - blanc - weiß)
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60:	45-50% (biały - wit - blanc - weiß)
Zawartość substancji stałych objętościowo:	35% (white - wit - blanc - weiß)

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	1 godzina
Do przemalowania:	6 godzin

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO
150-250 µm

ZUŻYCIE TEORETYCZNE
4-6 m²/l/powłokę

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE
Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Powierzchnia musi być sucha, wolna od kurzu i tłuszczu. Zaokrąglij ostre krawędzie, aby móc nałożyć dobrą powłokę.
Nowe prace: gruntowanie podkładem Fassicryl Primer. Użyj Fassicryl Sealing Primer na krwawiących gatunkach drewna.
Istniejące prace: lekko przeszlifować stare i prawidłowo przylegające powłoki. Usunąć luźne, popękane lub łuszczące się powłoki. Traktuj odsłonięte miejsca jak nowe drewno.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
Aby zapewnić jednorodność, dokładnie wymieszać przed użyciem.

WARUNKI APLIKACJI
> 8°C, < 80% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL
Ta farba w sprayu może być również nakładana pędzlem. Nakładać nierozcieńczoną farbę pędzlem z syntetycznym włosiem.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY
Dysza: 0,009 - 0,012 / Ciśnienie: Ca. 70 barów
Produkt jest gotowy do użycia; nie rozcieńczać.

APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY
Wspomaganie powietrzem - Dysza: 0,009 - 0,012 / Ciśnienie: Ca. 60 barów / Ciśnienie powietrza: Ca.2 bary
Produkt jest gotowy do użycia; nie rozcieńczać.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ
Oczyścić materiał wodą i odpowiednio zutylizować pozostałości.

UWAGI
Nie nakładać farby w temperaturze poniżej 8°C. Temperatura powierzchni musi wynosić co najmniej 3°C powyżej punktu rosy.
Odporność na zarysowania osiąga się po 15-30 dniach w zależności od koloru.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO:	30g/l
Zawartość LZO w gotowej mieszaninie:	30g/l
Kategoria LZO:	IIA/d
Limity LZO:	130g/l
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszce.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU
Co najmniej 2 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w temperaturze od 5 do 35°C.

Data wydania: 22/06/2026

Dostępne kolory i opakowania: Wiecej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu