



FASSICRYL SEALING PRIMER

Primaire d'isolation en phase aqueuse

- Primaire isolant
- Isole les nœuds du bois et les traces de coulures de résine
- Excellente adhérence
- Fluidité optimale



FASSICRYL SEALING PRIMER

DESCRIPTION

Fassicryl Sealing Primer est une couche de fond en phase aqueuse à base d'acrylique en dispersion avec d'excellentes propriétés isolantes pour les essences de bois sujets à saignements ou remontées, pour l'intérieur et l'extérieur. Primaire d'accrochage à séchage rapide et à fluidité idéale. Convient comme couche de fond sur différents types de bois et sur des couches de peinture correctement nettoyées et bien adhérentes. Peut également être utilisé sur le plastique et les métaux non ferreux.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Apprêt isolant en phase aqueuse pour diverses essences de bois (dur). Isole les nœuds du bois et les traces de coulées de résine.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Utiliser Fassicryl Sealing Primer sur les essences de bois à saignement. Finir avec une laque de la gamme Fassicryl.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): 1,35 (white - wit - blanc - weiß)
Niveau de brillance: Mat
Extrait sec en volume: 38% (white - wit - blanc - weiß)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 1 heure
Recouvrable: 6 heures - après 16 heures sur les essences de bois qui coulent.

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

80 µm (white - wit - blanc - weiß)

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

30 µm (white - wit - blanc - weiß)

CONSOMMATION THÉORIQUE

12-14 m²/l/couche

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être propre, sec, sans poussière ni graisse.

Bois grisé : enlever jusqu'au bois sain.

Bois nu : dégraisser (Multi Cleaner), poncer et dépolir.

Anciennes couches de peinture en mauvais état : décaper (NR. 1 DÉCAPANT VERT), dégraisser (Multi Cleaner), poncer, dépolir, et ensuite appliquer l'apprêt.

Anciennes couches de peinture en bon état : dégraisser (Multi Cleaner), poncer et dépolir.

Les angles vifs doivent être légèrement arrondis pour une bonne couverture des arêtes.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le produit doit être agité de façon intensive avant l'utilisation afin d'obtenir une bonne homogénéité. Appliquer une ou deux couches avec un pinceau ou un rouleau adéquats.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 8°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué avec une brosse à poils synthétiques

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué avec un rouleau en microfibre de 10 mm

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Nettoyer le matériel à l'eau, éliminer les résidus selon les règles.

REMARQUES

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8 °C. La température du support doit être au moins 3 °C supérieure au point de rosée.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 16g/l
COV prêt à l'emploi: 16g/l
Catégorie COV: IIA/d
Limite COV: 130g/l
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert, à condition d'être stocké dans un local sec, correctement ventilé, à l'abri des rayons du soleil et à des températures entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu