



Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSIFORCE®

Imprégnation bois

- Renforce la structure du bois
- Améliore l'adhérence du système de peinture ou de vernis qui sera appliqué sur le bois



FASSIFORCE®

DESCRIPTION

Est un agent d'imprégnation du bois à base de résine phénolique mélangée à une huile de bois de Chine. Ce produit fortifie le bois nu ou découvert en le protégeant durablement.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Imprégnation de bois extérieur neuf, quand il n'est pas de première catégorie, ou de bois extérieur nu plus ou moins abîmé.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	0,85 - 0,87
Niveau de brillance à 60°:	Brillant, si le bois est saturé: ± 90%
Extrait sec en poids:	± 35 %
Extrait sec en volume:	± 28 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	2.5 h
Manipulable:	3 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	± 1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

28 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

± 10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Enlever les anciennes traces de peinture ou de vernis par grattage, décapage thermique ou chimique (dévernisseur Rapid Super). Après, le bois doit être poncé à sec et dépoli, si nécessaire dégraissé. Ensuite application d'une couche de FassiForce. Sur certaines parties de bois, très abîmées et poreuses, une deuxième couche peut s'avérer nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

CONDITIONS D'APPLICATION

Travailler dans des conditions sèches, et bien ventiler. > 5°C, < 80% H.R.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Tous les types. Si nécessaire, diluer avec du white spirit.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Non conseillé.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Pas possible.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Utiliser le produit non dilué.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Utiliser white spirit.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	555 g/l
COV prêt à l'emploi:	555 g/l
Catégorie COV:	A/h
Limite COV:	750 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 13/02/2023

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu