

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIFORCE[®]

Houtimpregneermiddel

- Verstevigt de structuur van hout
- Verbeterd de hechting van verf

FASSIFORCE®

OMSCHRIJVING

Impregneermiddel voor hout op basis van fenolhars gemengd met Chinese houtolie. Versterkt het naakte of ontblote hout en beschermt het hout duurzaam.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Impregnatie van nieuw buitenhoutwerk dat niet van eerste kwaliteit is, ofwel van kaal buitenhoutwerk, dat min of meer beschadigd is.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 0,85 - 0,87
Glansgraad bij 60°: Glanzend, indien het hout verzadigd is: ± 90%
Vaste stof gehalte in gewicht: ± 35 %
Vaste stof gehalte in volume: ± 28 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 2.5 uur
Hanteerbaar: 3 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Volledig uitgehard: ± 1 week

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

28 µm

THEORETISCH VERBRUIK

± 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals porositeit en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Oude verf- of vernissporen verwijderen, hetzij door afkrabben, hetzij door thermisch of chemisch afbijten (Rapid Super). Daarna moet het hout droog geschuurd en ontstof worden en indien nodig ontvet. Vervolgens een laag Fassiforce aanbrengen. Op sommige zeer beschadigde, poreuze delen van het hout kan een tweede laag nodig blijken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Werk in een droge en goed verluchte omgeving. > 5°C, < 80% R.V.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Alle types. Gebruik, indien nodig, white spirit om te verdunnen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevolen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Onverdund gebruiken.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Gebruik white spirit.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 555 g/l
VOC readymix: 555 g/l
VOC categorie: A/h
VOC limiet: 750 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 13/02/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu