



Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSIFORCE®

Wood impregnation

- Strengthens the wood structure
- Improves adhesion of paint



FASSIFORCE®

BESKRIVNING

This impregnating agent for wood is based on a phenolic resin and Chinese wood oil blend. Strengthens and durably protects untreated or stripped wood.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Impregnation of new exterior wood that is not of first quality or bare exterior wood that is damaged in some way.

TEKNISK DATA

Densitet:	0,85 - 0,87
Glansnivå vid 60°:	Glossy, after saturation of the wood: ± 90%
Torrsubstansvikt:	± 35 %
Torrsubstansvolym:	± 28 %

TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr:	2,5 hours
Hanteringstorr:	3 hours
Övermålningsbar:	24 hours
Fullt härdad:	± 1 week

REKOMMENDERAD VÅTFILMSTJOCKLEK

100 µm

REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

28 µm

TEORETISK FÖRBRUKNING

± 10 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

YTFÖRBEREDELSE

Remove old traces of paint or varnish either by scraping or thermal or chemical removal (Rapid Super). The wood must be dry sanded, degreased and made dust free, if necessary, followed by a coat of Fassiforce. On some very damaged porous wood parts a second coat may be necessary.

BRUKSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Work in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

APPLICERING OCH SPÄDNING: PENSEL

All types. If necessary dilute with white spirit.

APPLICERING OCH SPÄDNING: ROLLER

Not recommended.

APPLICERING OCH SPÄDNING: AIRLESSPRUTA

Not recommended.

APPLICERING OCH SPÄDNING: TRYCKLUFTSSPRUTA

Yes, do not dilute.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

White spirit.

SÄKERHETSDATA

VOC-nivå:	555 g/l
VOC färdigmix:	555 g/l
VOC-kategori:	A/h
VOC-gräns:	750 g/l
Anmärkingar om säkerhet:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HÅLLBARHET

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Utgivet den: 07/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu