



FASSILUX® AQUA XPE MATT

Waterbased matt PU/Alkyd topcoat for indoor works

- Specially designed for interior use
- Quick drying
- Low in odour and VOC
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



FASSILUX® AQUA XPE MATT

ОПИСАНИЕ

Water dilutable air-drying satin topcoat for interior paint applications, based on a polyurethane/alkyd emulsion.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

As scratch resistant matt finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,4
Гланцово ниво:	Мат
Гланцово ниво при 60°:	7%
Съдържание на твърди частици в тегло:	60%
Съдържание на твърди вещества в обема:	43%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

80 µm

СУХ СЛОЙ

34 µm

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 12 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- For stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

- 10-30 degrees C. Relative humidity < 80%.
- Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

- Nozzle 1,5 - 2,0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Warm water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	30 g/l max
Категория ЛОС:	A/d
Ограничение за ЛОС:	130 g/l (2010)
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 1 year from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 23/06/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu