



FASSILUX® AQUA XPE SATIN

Water dilutable air-drying satin topcoat

- Can be used in- and exterior
- Quick drying
- Low in odour and VOC,
- Easy to apply
- Excellent flow and levelling characteristics



FASSILUX® AQUA XPE SATIN

ОПИСАНИЕ

Waterbased satin gloss PU/ Alkyd topcoat for indoor and outdoor works

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

As scratch resistant satin finish on properly prepared wooden, or other already painted mineral substrates.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,4
Гланцово ниво:	Атлас
Гланцово ниво при 60°:	30 - 35%
Съдържание на твърди частици в тегло:	57%
Съдържание на твърди вещества в обема:	39%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 hours
Сух за употреба:	24 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

80 µm

СУХ СЛОЙ

30 µm

РАЗХОДНА НОРМА

Approx. 12 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

- New work: the substrate needs to be clean, dry and free of fats and oils. The substrate has to be primed with Fassiprim Aqua.
- Existing work: clean, degrease and sand. Remove loose, flaking or cracked paint layers. Treat bare spots as new work.
- Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N.
- Interior: for stain, graffiti, tannin and other substances bleed blocking, and/or very fast recoating on all substrates, use Zinsser primers Bulls Eye 123 or 123 Plus.
- Exterior: block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, block graffiti, and/or for very fast recoating, use with Zinsser primer Cover-Stain.
-

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

10-30 degrees C. Relative humidity < 80%. Temperature of the substrate at least 3 degrees C above the dew point.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Dilute, if necessary, up to maximum 5% volume with water.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

- Nozzle: 0,011 - 0,013 inch / Pressure: 120 bars.
- Thinning 3% volume water.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

- Nozzle 1.5 - 2.0 mm / Pressure: 2 - 3 bars.
- Thinning 10 - 15% volume water.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Warm water.

ЗАБЕЛЕЖКИ

If conventional spraying is used, the gloss might be somewhat lower.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	12 g/l max.
Категория ЛОС:	A/d
Ограничение за ЛОС:	130 g/l (2010)
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 1 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 23/06/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu