



## FASSILUX® AQUA XPE SATIN

### Satin topmaling til både indendørs og udendørs opgaver

- Hurtigtørrende
- Lugtsvag, lavt VOC indhold
- Nem at påføre
- Fremragende flydeevne
- Hård ridsefast overflade



# FASSILUX® AQUA XPE SATIN

## BESKRIVELSE

Vandbaseret satinglans polyurethan/alkyd topmaling til inden- og udendørs opgaver. Har god vedhæftning og god dækevne. Efterlader en hård, ridsefast og glat overflade på træ og andre godt forberedte mineralske overflader.

## ANBEFALET BRUG

Til påføring på træ, beton og grundet metal samt på tidligere malede velforberedte overflader.

## TEKNISK DATA

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tæthed:                   | 1,4      |
| Glansgrad:                | Satin    |
| Glansgrad ved 60°:        | 30 - 35% |
| Faststofindhold i vægt:   | 57%      |
| Tørstofindhold i volumen: | 39%      |

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Berøringstør:      | 3 timer  |
| Håndteringstør:    | 24 hours |
| Genbehandlingstør: | 24 timer |
| Fuldt hærdet:      | 1 uge    |

## ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

80 µm

## ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

30 µm

## TEORETISK FORBRUG

12 m²/ltr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

**Ubehandlet overflade:** Overfladen skal være ren, tør og fedtfri. Der skal grundes med en primer, som er egnet til den pågældende overflade.

**Tidligere malet overflade:** Overfladen renses / affedtes og matteres. Løst og dårligt hæftende gamle malingslag slibes af. Bare områder grundes som ubehandlede overflader.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer 10-30° C / luftfugtighed under 80%. Overfladen skal være min. 3° C over dugpunktet

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt fortyndes med maks. 5% vand.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt fortyndes med maks. 5% vand.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med 3% vand.

Dysetørrelse: 11 – 13. Tryk: 120 bar.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10 – 15% vand.

Dysetørrelse: 1,5 – 2 mm. Lufttryk: 2 – 3 bar.

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Varmt vand.

## BEMÆRKNINGER

Ved konventionel sprøjtning kan overfladen få en lidt lavere glans.

## SIKKERHEDSDATA

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| VOC-niveau:                | 12 g/l max.                                           |
| VOC-kategori:              | A/d                                                   |
| VOC-grænse:                | 130 g/l (2010)                                        |
| Bemærkninger om sikkerhed: | Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten. |

## HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 28/11/2024

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)