



FASSILUX[®] GLOSS

Solvent based high gloss enamel

- Simple and fast application
- Excellent flow
- Excellent scratch and wear resistance
- Good outdoor durability, weatherproof
- Quick drying

FASSILUX® GLOSS

ОПИСАНИЕ

Solvent based high gloss enamel based on alkyd resins.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Topcoat for interior and exterior woodwork.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,17 - 1,20
Гланцово ниво:	Гланц
Съдържание на сухо вещество (по тегло):	77 - 79 %
Съдържание на сухо вещество (по обем):	70 - 72 %

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 hours
Сух за употреба:	4 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
group_dry_40_full_cure:	1 week

МОКЪР СЛОЙ

50 µm

СУХ СЛОЙ

35 µm

РАЗХОДНА НОРМА

20 m²/l per coat

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

For top quality work, apply two coats of Fassiprim, sanding between each coat carefully. In some cases, the 2 coats of Fassiprim can be replaced by 1 thick coat of Fassicoat. For exterior works, it is advisable to apply an impregnating coat of FassiForce on bare or stripped wood, or on low grade wood. Do not use Fassicoat on metallic substrate; in this situation, use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in a dry and well-ventilated area. Temperature minimum 10°C. Relative humidity maximum 80%.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Do not dilute

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Do not dilute

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 09 - 013 / Pressure: 180 bars. Do not dilute.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Do not dilute

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White spirit or Thinner 22.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Apply Fassilux in thin layers.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	300
Категория ЛОС:	A/d
group_voc_40_limit:	300 g/l (2010)
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not indirect sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 02/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu