

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSILUX[®] GLOSS

Qualitäts-Hochglanzlack für Außen- und Innenarbeiten

- Einfache und schnelle Anwendung
- Hervorragendes Fließvermögen
- Hervorragende Kratz- und Abriebfestigkeit
- Gute Haltbarkeit im Außenbereich, witterungsbeständig
- Schnelles Trocknen

FASSILUX® GLOSS

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiger Hochglanzlack auf Basis von Alkydharzen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Decklack für Innen- und Außenholz und alle tragfähigen Untergründe

EMPFOHLENES SYSTEM

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,17 - 1,20
Glanzgrad:	Hochglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	77 - 79 %
Feststoffgehalt in Volume:	70 - 72 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	4 St.
Griffest:	8 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

50 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

35 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

20 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Um eine sehr gute Optik zu erzielen, zwei Schichten von Fassiprim auftragen und sorgfältig zwischen den einzelnen Schichten schleifen. In einigen Fällen können die 2 Schichten von Fassiprim durch 1 dicke Schicht Fassicoat ersetzt werden. Für Außenarbeiten ist es ratsam, eine Imprägnierung mit FassiForce aufzutragen auf nacktem oder entkleidetem Holz., ist eine sorgfältige Oberflächenvorbereitung erforderlich. Die Oberfläche muss staubfrei und tragfähig sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Luft-, Untergrund- und Beschichtungstemperatur zwischen 10°C und 35°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Düse: 09 - 013" / Druck: 180 Bar. Unverdünnt auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Unverdünnt auftragen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin oder Thinner 22

BEMERKUNGEN

Fassilux muß in dünnen Schichten aufgetragen werden.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	300
VOC-Kategorie:	A/d
VOC-Grenzwert:	300 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu