

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSILUX<sup>®</sup> SATIN

# Laque satinée

- Haut rendement
- Comportement rhéologique exceptionnel
- Brillance uniforme
- Résistance supérieure aux rayures et à l'usure
- Excellente durabilité extérieure, résistance aux intempéries

# FASSILUX® SATIN

## DESCRIPTION

Laque satinée de qualité supérieure, à base de résines alkydes, pour tous travaux intérieurs et extérieurs.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1,34 - 1,37
Niveau de brillance:	Satin
Niveau de brillance à 60°:	+/- 30%
Extrait sec en poids:	70 - 73% (wit)
Extrait sec en volume:	53 - 56 % (weiss)

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	4 - 5 heures
Manipulable:	5 - 6 heures
Recouvrable:	24 heures
Dur à cœur:	± 1 semaine

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

55 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

30 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

± 18 m²/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Utiliser le Fassiprim comme primaire. Pour des travaux soignés, appliquer 2 couches de Fassiprim et poncer chaque couche soigneusement. Pour des travaux extérieurs, sur du bois nu ou dénudé, ou sur du bois de qualité médiocre, une imprégnation au moyen de FassiForce est recommandée. Ne pas appliquer Fassilux Satin sur des supports métalliques; dans ce cas, utiliser un primaire anticorrosion teintable Rust-Oleum. Isoler les noeuds du bois et les coulées de résine avec le primaire Zinsser B-I-N. Pour bloquer les remontées de tanin et autres sécrétion typiques des bois rouges etc, et/ou pour isoler des graffiti, utiliser le primaire Zinsser Cover-Stain.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Application dans un milieu sec et bien ventilé. Temps sec, température minimale de 10 °C, humidité de l'air: maximum 80%.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Appliquer le produit sans le diluer.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer le produit sans le diluer.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

- Appliquer le produit sans le diluer.
- Gicleur: 013 – 015 / Pression: 180 bars.

## APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

Appliquer le produit sans le diluer.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White spirit ou Thinner 22.

## REMARQUES

Pour des travaux à l'extérieur, le Fassilux Satin ne peut pas être appliqué sur le Noxyde. Dans ces cas, utiliser ou bien le Fassilux, ou bien le Pegacryl Satin

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Catégorie COV:	A/d
Limite COV:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)
Remarques pour la sécurité:	Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 25/06/2024

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu