



FASSILUX® SATIN PU

Solvent based satin gloss enamel

- Highly abrasion and scratch resistant
- Based on alkyd urethane resins
- High gain
- Even gloss finish
- Quick drying

FASSILUX® SATIN PU

BESKRIVELSE

Fassilux Satin PU is a satin gloss enamel with an extra high resistance to abrasion and scratches. This enamel based on alkyd urethane resins is of an exceptional quality and offers a very high covering capacity. Fassilux Satin PU can be applied on wood, metal and all well prepared non alkaline substrates.

ANBEFALET BRUG

Topcoat for interior and exterior works.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,34 - 1,37
Glansgrad:	Satin
Glansgrad ved 60°:	+ /- 20%
Faststofindhold i vægt:	75 - 77 %
Tørstofindhold i volumen:	59 - 62 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	4 hours
Håndteringstør:	4-5 hours
Genbehandlingstør:	24 hours
Fuldt hærdet:	± 1 week

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

65 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

40 µm

TEORETISK FORBRUG

15 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Priming coat: for wood Fassiprim, for metal use a tintable Rust-Oleum anticorrosion primer. Apply one priming coat and 1 layer of Fassilux Satin PU. For top quality painting work, apply one priming coat and 2 layers of Fassilux Satin PU. Sand between each layer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Do not dilute

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Do not dilute

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Do not dilute

RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

White spirit or Thinner 22

SIKKERHEDSDATA

VOC-kategori:	A/d
VOC-grænse:	300 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu