



FASSILUX[®] SATIN PU

Solvent based satin gloss enamel

- Highly abrasion and scratch resistant
- Based on alkyd urethane resins
- High gain
- Even gloss finish
- Quick drying

FASSILUX® SATIN PU

OPIS

Fassilux Satin PU is a satin gloss enamel with an extra high resistance to abrasion and scratches. This enamel based on alkyd urethane resins is of an exceptional quality and offers a very high covering capacity. Fassilux Satin PU can be applied on wood, metal and all well prepared non alkaline substrates.

ZALECANE UŻYCIĘ

Topcoat for interior and exterior works.

DANE TECHNICZNE

Gęstość:	1,34 - 1,37
Stopień połysku:	Satyna
Stopień połysku w 60°:	+ /- 20%
Zawartość substancji stałych wagowo:	75 - 77 %
Zawartość substancji stałych objętościowo:	59 - 62 %

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 hours
Do użytku:	4-5 hours
Do przemalowania:	24 hours
Pełne utwardzenie:	± 1 week

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

65 µm

ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

40 µm

ZUŻYCIĘ TEORETYCZNE

15 m²/l

ZUŻYCIĘ PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Priming coat: for wood Fassiprim, for metal use a tinctable Rust-Oleum anticorrosion primer. Apply one priming coat and 1 layer of Fassilux Satin PU. For top quality painting work, apply one priming coat and 2 layers of Fassilux Satin PU. Sand between each layer. Block wood knots and sap streaks with Zinsser primer B-I-N. Block tannin or other typical bleeding substances from redwoods etc, and/or block graffiti's, with Zinsser primer Cover-Stain.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

WARUNKI APLIKACJI

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: PĘDZEL

Do not dilute

APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: WAŁEK

Do not dilute

APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

- Nozzle: 013 - 015 / Pressure: 180 bars.
- Do not dilute.

APLIKACJA I ROZCIĘCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

White spirit or Thinner 22

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Kategoria LZO:	A/d
Limity LZO:	300 g/l (2010)
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Data wydania: 07/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu