



Quality Paints since 1845  
**MATHYS**®



## **FASSIPRIM AQUA XPE**

### **Vandbaseret grunder**

- Vandbaseret mat acryl dispersion
- Nem at påføre
- Hurtigtørrende, kan slibes efter kort tid
- Dækker særdeles godt
- Fremragende vedhæftning; flyder godt



# FASSIPRIM AQUA XPE

## BESKRIVELSE

Hurtigtørrende, vandbaseret og åndbar grunder. Til indendørs og udendørs vedligeholdelse af træ. Er særdeles slidstærk.

## ANBEFALET BRUG

Fassiprim Aqua XPE anvendes som grunder på forskellige typer træ samt på helt rene og godt hæftende eksisterende malingslag.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	± 1,3
Glansgrad:	Mat
Faststofindhold i vægt:	± 53 %
Tørstofindhold i volumen:	± 39 %

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringsstør:	1 time
Genbehandlingstør:	3 timer
Fuldt hærdet:	1 uge

## ANBEFALET VÅDFILM TYKKELSE

100 µm

## ANBEFALET TØRFILM TYKKELSE

35 µm

## TEORETISK FORBRUG

± 10 m<sup>2</sup>/ltr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom underlagets porøsitet og ruhed, samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

**Ubehandlet:** Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, etc. Nedbrudt træ skal fjernes ned til sund overflade. På meget porøse og sugende overflader som f.eks. fyr og gran, anbefales det at påføre to lag grunder.

**Tidligere malet:** Rens, affedt og slib overfladen. Løs og dårligt hæftende gamle malingslag slibes af. Bare områder grundes som ubehandlede overflader.

## BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Temperaturer 10 – 30° C / luftfugtighed under 80%. Overfladen skal være min. 3° C over dugpunktet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Hvis nødvendigt kan fortyndes med maks. 5% vand.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Hvis nødvendigt kan fortyndes med maks. 5% vand.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Fortynd med 3% vand.

Dysetørrelse: 13. Tryk 120 - 150 bar.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Fortynd med 10 – 15 % vand.

Dysetørrelse: 1,5 – 2 mm. Tryk: 2 - 3 bar

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

Varmt vand.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	17 g/l max.
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	30 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten

## HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 07/02/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu