



Quality Paints since 1845
MATHYS®



FASSIPRIM AQUA XPE

Primaire en phase aqueuse

- Primaire acrylique mat en phase aqueuse
- Application aisée
- Séchage rapide, ponçage rapide
- Pouvoir couvrant élevé
- Adhérence et comportement rhéologique très satisfaisants



FASSIPRIM AQUA XPE

DESCRIPTION

Primaire en phase aqueuse, microporeux pour travaux durables à l'intérieur et l'extérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Primaire pour différents types de bois bien poncés et sur anciennes peintures bien adhérentes.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	± 1,3
Niveau de brillance:	Mat
Extrait sec en poids:	± 53 %
Extrait sec en volume:	± 39 %

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1½ heure
Recouvrable:	3 heures
Dur à cœur:	1 semaine

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

env. 10 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

- Travaux neufs: le support doit être sec, propre et dégraissé. Les bois anciens doivent être poncés. Pour les supports très poreux il est recommandé d'appliquer une seconde couche.
- Rénovation: Nettoyer, dégraisser et poncer, éliminer les anciennes peintures craquelées ou non adhérentes. Faire des retouches sur les parties dénudées.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

- 10 - 30°C. Humidité relative maxi 80%.
- Température du support au moins 3°C au dessus du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Si nécessaire max. 5% d'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

- Buse: 0,013 / Pression: 120 - 150 bars
- Dilution 3% d'eau.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

- Buse: 1,52 mm / Pression 2 - 3 bars
- Dilution avec 10 - 15% d'eau.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau chaude.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	17 g/l max.
Catégorie COV:	A/g
Limite COV:	30 g/l (2010)
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 08/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu