

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIPRIM

Primer

- Solvent based primer-surfacer containing soya-alkyd resins
- Excellent flow out and adhesion on wood
- Moisture controlling
- High covering capacity
- Quick drying



FASSIPRIM

BESKRIVELSE

Solvent borne primer-surfacer. Moisture regulating paint for indoor and outdoor timber work.

ANBEFALET BRUG

Primer on wood and undercoat for satin gloss and high gloss alkyd enamels.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,33 – 1,38
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	70 – 73 %
Tørstofindhold i volumen:	52 – 56 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 hours
Håndteringstør:	4-5 hours
Genbehandlingstør:	24 hours
Fuldt hærdet:	± 1 week

ANBEFALET VÅDFILMYKKELSE

65 ùm

ANBEFALET TØRFILMYKKELSE

35 ùm

TEORETISK FORBRUG

15 m²/l per coat

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

The substrate must be stable, clean and dry. Bare wood: degrease, sand and remove dust. For exterior works on wood that is not of first quality or that is damaged, it is advisable to apply a coat of FassiForce first. Do not apply on metallic substrates, in this case Combiprimer has to be used. Old unsound paints: remove paint, degrease, dry sanding, then proceed in the same way as for bare wood or metallic substrates. Chalking paints: remove all non-adhering parts, dedust and hereafter, apply a coat of Fixonal. Old sound paints: sand and clean with white spirit.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSBETINGELSER

- Apply in a dry and well-ventilated area.
- Minimum temperature: 10°C. Maximum relative humidity: 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

- Nozzle: 015 / Pressure: 180 bar.
- Do not dilute.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Do not dilute.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

White spirit or Thinner 22.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	350 g/l max.
VOC-kategori:	A/g
VOC-grænse:	350 g/l (2010)
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHED

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu