

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSIPRIM

Grundierung

- Lösungsmittelhaltiger Grundierfüller bzw. Vorstreichfarbe auf der Basis von Alkydharzen
- Optimaler Verlauf und sehr gute Haftung auf Holz
- Feuchtigkeitsregulierend
- Sehr gute Deckung
- Schnelle Trocknung



FASSIPRIM

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiger Grundfarbesurfacer.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Grundierung für Holz und Vorstreichfarbe für Seidenglanz- und Hochglanzalkydfarben.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1,33 – 1,38
Glanzgrad:	Seidenglanz
Feststoffgehalt in Gewicht:	70 – 73 %
Feststoffgehalt in Volume:	52 – 56 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	3 St.
Griffest:	4-5 St.
Überstreichbar:	24 St.
Durchgehärtet:	± 1 Woche

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

65 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

35 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

15 m²/l pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss fest, sauber und ausreichend trocken sein. Bare Holz: Entfetten, Schleifen und Abstauben. Für den Außenbereich auf Holz, das ist nicht die beste Qualität oder beschädigt sind, grundieren mit einer Schicht FassiForce. Nicht auf metallischen Untergründen Anwenden. Erst grundieren mit CombiPrimer. Alte Farben in einem schlechten Zustand: Abbeizen, Entfetten, trocknen und schleifen. Alte Farbe in gutem Zustand: Schleifen und Reinigen mit Testbenzin.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen.

Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 10°C und 30°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

- Düse: 015" / Druck: 180 Bar.
- Nicht verdünnen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Nicht verdünnen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin oder Thinner 22.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	350 g/l max.
VOC-Kategorie:	A/g
VOC-Grenzwert:	350 g/l (2010)
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu