

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSIPRIM

# Solventgedragen primer

- Solventgedragen primer op basis van soya-alkydharsen
- Goede vloeï en hechting op hout
- Vochtregelend
- Zeer goede dekking
- Snelle droging



# FASSIPRIM

## OMSCHRIJVING

Solventgebaseerde grondverf-primer voor duurzaam binnen- en buitenhoutwerk.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Als grondverf op hout en als onderlak voor zijdeglans en hoogglans alkydverven.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ):	1,33 – 1,38
Glansgraad:	Zijdeglans
Vaste stof gehalte in gewicht:	70 – 73 %
Vaste stof gehalte in volume:	52 – 56 %

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	3 uur
Hanteerbaar:	4-5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Volledig uitgehard:	1 week

## AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

65 µm

## AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

35 µm

## THEORETISCH VERBRUIK

15 m<sup>2</sup>/l per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet vast, zuiver en voldoende droog zijn. Kaal hout: ontvetten, schuren en ontstoffen. Bij buitengebruik op hout dat niet van de beste kwaliteit of beschadigd is, eerst een laag FassiForce aanbrengen. Niet op metallische ondergronden aanbrengen; hiervoor Combiprimer gebruiken. Oude verven in slechte staat: afbijten, ontvetten, droog schuren en vervolgens zoals voor kaal hout of metallische ondergronden. Krijtende verven: loszittende delen wegborstelen, ontstoffen en vervolgens een laag Fixonal aanbrengen. Oude verven in goede staat: schuren en reinigen met white spirit.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPIJT

- Nozzle: 015 / Druk: 180 bar.
- Onverdund aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPIJT

Onverdund aanbrengen.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	350 g/l max.
VOC categorie:	A/g
VOC limiet:	350 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

## HOUBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

**Uitgiftedatum:** 13/03/2023

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)