

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Slight thixotropic solvent based wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure

FASSITEK® THIXO

ОПИСАНИЕ

Fassitek® Thixo is an easy to apply thixotropic stain. This Fassitek® version has all the protective and cosmetic qualities of the classic Fassitek®, but is slightly thicker in texture. This means that a thicker coating of the product can be applied and makes it more convenient to use, especially for overhead work.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | |
|---|-----------|
| Плътност (г/см³): | 0,86-0,89 |
| Гланцово ниво: | semi_mat |
| Съдържание на сухо вещество (по тегло): | 37-40 % |
| Съдържание на сухо вещество (по обем): | 30-33 % |

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

| | |
|-----------------------------|----------|
| Сух на допир: | 3 hours |
| Сух за употреба: | 3 hours |
| Готов за повторно нанасяне: | 24 hours |

МОКЪР СЛОЙ

100 microns

СУХ СЛОЙ

32 microns

РАЗХОДНА НОРМА

10 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit; Afzelia with ammonia water.

Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.

Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

By preference, apply undiluted.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

By preference, apply undiluted.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

By preference, apply undiluted.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

White Spirit or Thinner 22

ЗАБЕЛЕЖКИ

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with Thinner 22 within the first few days after application.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ниво на ЛОС: | 550 g/l |
| Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix): | 550 g/l |
| Категория ЛОС: | A/f |
| group_voc_40_limit: | 700 g/l |
| Забележки относно безопасността: | Consult Material Safety Data Sheet and safety information printed on the can |

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 and 35°C.

Дата на издаване: 28/05/2026

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu