

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FASSITEK<sup>®</sup> THIXO

# Slight thixotropic solvent based wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure

# FASSITEK® THIXO

## BESKRIVELSE

Fassitek® Thixo is an easy to apply thixotropic stain. This Fassitek® version has all the protective and cosmetic qualities of the classic Fassitek®, but is slightly thicker in texture. This means that a thicker coating of the product can be applied and makes it more convenient to use, especially for overhead work.

## ANBEFALET BRUG

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.  
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

## TEKNISK DATA

Tæthed:	0,86-0,89
Glansgrad:	semi_mat
Faststofindhold i vægt:	37-40 %
Tørstofindhold i volumen:	30-33 %

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	3 hours
Håndteringstør:	3 hours
Genbehandlingstør:	24 hours

## ANBEFALET VÅDFILMTHYKKELSE

100 microns

## ANBEFALET TØRFILMTHYKKELSE

32 microns

## TEORETISK FORBRUG

10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit; Afzelia with ammonia water.

Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.  
Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

## BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

By preference, apply undiluted.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

By preference, apply undiluted.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

By preference, apply undiluted.

## RENGØRING AF UDSKYR/SPILD

White Spirit or Thinner 22

## BEMÆRKNINGER

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with Thinner 22 within the first few days after application.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	550 g/l
VOC-færdigblanding:	550 g/l
VOC-kategori:	A/f
VOC-grænse:	700 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Consult Material Safety Data Sheet and safety information printed on the can

## HOLDBARHED

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 and 35°C.

Udstedelsesdato: 27/05/2026

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Europalaan 9  
5232 BC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu