

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Slight thixotropic solvent based wood stain

- Transparent and light-stable
- Thixotropic alkyd resins
- Penetrates for deep protection
- Non film-forming
- Enhances the wood structure

FASSITEK® THIXO

BESKRIVELSE

Fassitek® Thixo is an easy to apply thixotropic stain. This Fassitek® version has all the protective and cosmetic qualities of the classic Fassitek®, but is slightly thicker in texture. This means that a thicker coating of the product can be applied and makes it more convenient to use, especially for overhead work.

ANBEFALET BRUG

Protective and decorative impregnation of interior and exterior woodwork.
Remark: colourless Fassitek is only suitable for internal use

TEKNISK DATA

Tæthed: 0,86-0,89
Glansgrad: semi_mat
Faststofindhold i vægt: 37-40 %
Tørstofindhold i volumen: 30-33 %

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: 3 hours
Håndteringstør: 3 hours
Genbehandlingstør: 24 hours

ANBEFALET VÅDFILM TYKKELSE

100 microns

ANBEFALET TØRFILM TYKKELSE

32 microns

TEORETISK FORBRUG

10 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

New wood: rub down and make it dust free. Tropical wood is degreased with white spirit; Afzelia with ammonia water.
Old stripped paint: rub down to the bare not impregnated wood fibre and make dust free.
Maintenance on Fassitek Thixo: clean substrate with white spirit and apply 2 or 3 thin coats.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

Apply in a dry and well-ventilated area. > 5°C, < 80% R.H.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

By preference, apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

By preference, apply undiluted. Nozzle: 0.009 - 0.013 / Pressure: 150 bar

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

By preference, apply undiluted.

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

White Spirit or Thinner 22

BEMÆRKNINGER

Incorrect use of Fassitek Thixo means that it can still be fully or partially removed with Thinner 22 within the first few days after application.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau: 550 g/l
VOC-færdigblanding: 550 g/l
VOC-kategori: A/f
VOC-grænse: 700 g/l
Bemærkninger om sikkerhed: Consult Material Safety Data Sheet and safety information printed on the can

HOLDBARHED

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight, at temperatures between 5 and 35°C.

Udstedelsesdato: 29/11/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu