

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Thixotrope Holzlasur

- Transparent und lichtecht
- Thixotropes Alkydharz
- Behandelt und schützt Holz in der Tiefe
- Bildet keinen Film
- Betont die Holzmaserung

FASSITEK® THIXO

BESCHREIBUNG

Fassitek® Thixo ist eine einfach zu verarbeitende thixotrope Lasur. Diese Fassitek®-Variante verfügt über alle schützenden und dekorativen Eigenschaften des klassischen Fassitek®, ist in der Struktur jedoch etwas dicker. Hierdurch kann das Produkt in einer dickeren Schicht aufgetragen werden, wodurch der Arbeitskomfort erhöht wird.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Leicht thixotrop lösungsmittelhaltige schützende Holzbeize auf Basis von speziellen Urethan modifiziertes Alkydharzen. Schützung und Dekoration von Innen- und Außenholz. Direkte Auftragung für Erneuerung auf alter Holzbeize.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	0,86-0,89
Glanzgrad:	Semi-Matt
Feststoffgehalt in Gewicht:	37-40 %
Feststoffgehalt in Volume:	30-33 %

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	3 St.
Griffest:	3 St.
Überstreichbar:	24 St.

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

100 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

32 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Rohes Holz: schleifen, entstauben Exotisches Holz anschließend mit Lackbenzin und Afzeliaholz mit Ammoniakwasser entfetten. Mit Standard Fassitek gründen. Beschichtete Oberflächen: schleifen bis auf die rohe nicht grundierte Holzfasern und entstauben. Mit Standard Fassitek gründen Fassitek Thixo Altbeschichtung: den Untergrund reinigen mit Lackbenzin, danach 2 bis 3 dünne Schichten auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei drohendem Regen ausbringen. In einem trockenen und gut belüfteten Raum auftragen. Temperatur von Luft, Untergrund und Beschichtung zwischen 10°C und 35°C und relative Luftfeuchtigkeit unter 85%. Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 3°C über dem Taupunkt liegen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Unverdünnt auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Unverdünnt auftragen

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Vorzugsweise unverdünnt anwenden. Düse: 0,009 - 0,013 / Druck: 150 bar

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Unverdünnt auftragen

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Lackbenzin oder Thinner 22

BEMERKUNGEN

Bei unsachgemäßem Gebrauch von Fassitek, ist es noch möglich ganz oder teilweise mit Thinner 22 innerhalb einigen Tagen nach Auftragung zu reinigen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	550 g/l
VOC-Gehalt Fertigmischung:	550 g/l
VOC-Kategorie:	A/f
VOC-Grenzwert:	700 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35° C.

Ausgabedatum: 28/05/2026

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu