

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Lasure semi-thixotrope en milieu solvant

- Lasure transparente et inaltérable
- Résine alkyde thixotrope
- Traitement et protection du bois en profondeur
- Produit non filmogène microporeux
- Mise en valeur de la structure du bois

FASSITEK® THIXO

DESCRIPTION

Le Fassitek® Thixo est une lasure thixotrope d'un emploi aisé, à base de résine alkyde modifié à l'uréthane. Dotée d'une structure un peu plus épaisse, cette variante thixotrope du Fassitek® possède toutes les qualités protectrices et décoratives de la version classique. Il est possible dès lors d'appliquer le produit en couches plus épaisses, et cette viscosité accrue en améliore le confort d'application.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Imprégnation protectrice et décorative des boiseries intérieures et extérieures.
Remarque : Fassitek incolore ne convient qu'à un usage en intérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|-----------|
| Densité (g/cm³): | 0,86-0,89 |
| Niveau de brillance: | Semi-Mat |
| Extrait sec en poids: | 37-40 % |
| Extrait sec en volume: | 30-33 % |

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

| | |
|--------------|-----------|
| Au toucher: | 3 heures |
| Manipulable: | 3 heures |
| Recouvrable: | 24 heures |

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

100 microns

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

32 microns

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Le rendement pratique dépend de nombreux facteurs tels que la porosité et la rugosité du bois et les pertes lors de l'application.

PRÉPARATION DE SURFACE

Bois neuf : brosser et dépolir. Les bois tropicaux sont dégraissés avec du white spirit, l'Afzélia avec de l'eau ammoniaquée.

Vieille peinture décapée : brosser jusqu'aux fibres de bois non imprégnées et dépolir.

Entretien sur Fassitek Thixo : nettoyer le support avec du white spirit et appliquer 2 ou 3 couches fines.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir l'homogénéité, mélanger soigneusement avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température > 5°C, < 80% H.R. La température du support doit être d'au moins 3°C au dessus du point de rosée.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

De préférence, ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

De préférence, ne pas diluer.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

De préférence, ne pas diluer. Buse 0,009-0,013 / Pression 150 bars

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

De préférence, ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

White Spirit ou Thinner 22

REMARQUES

En cas d'utilisation incorrecte de Fassitek Thixo, il est possible de l'éliminer totalement ou partiellement avec le Thinner 22 dans les premiers jours suivant l'application.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

| | |
|-----------------------------|---|
| Teneur en COV: | 550 g/l |
| COV prêt à l'emploi: | 550 g/l |
| Catégorie COV: | A/f |
| Limite COV: | 700 g/l |
| Remarques pour la sécurité: | Consulter la fiche de données de sécurité et les informations de sécurité imprimées sur le bidon. |

DURÉE DE VIE

5 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 23/06/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu