

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



FASSITEK[®] THIXO

Transparante solventgedragen thixotrope beits

- Transparant en lichtecht
- Thixotrope alkydhars
- Behandelt en beschermt het hout in de diepte
- Niet filmvormend
- Accentueert de houtstructuur

FASSITEK® THIXO

OMSCHRIJVING

Fassitek® Thixo is een makkelijk te verwerken thixotrope beits op basis van alkydhars gemodificeerd urethaan. Deze Fassitek® variant beschikt over alle beschermende en decoratieve kwaliteiten van de klassieke Fassitek®, maar is iets dikker van structuur. Dat zorgt ervoor dat het product in een dikkere laag kan worden aangebracht en verhoogt het werkcomfort.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Bescherming en verfraaiing van binnen- en buitenhoutwerk. Voor renovatie direct aan te brengen op oude lagen houtveredelingsproduct. Hoogwaardige afwerking op Fassitek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm ³):	0,86-0,89
Glansgraad:	Semi-Mat
Vaste stof gehalte in gewicht:	37-40 %
Vaste stof gehalte in volume:	30-33 %

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	3 uur
Hanteerbaar:	3 uur
Overschilderbaar:	24 uur

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

32 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Nieuw hout: schuren, ontstoffen; exotisch hout daarna grondig ontvetten met white spirit; Afzella ontvetten met ammoniakwater. Gronden met Fassitek standaard.

Oude afgebeten verf: schuren tot op de kale niet-geïmpregneerde houtvezel en ontstoffen. Gronden met Fassitek standaard.

Onderhoud op Fassitek Thixo of oude lagen houtveredelingsproduct: ondergrond reinigen met white spirit; achtereenvolgens 2 à 3 dunne lagen aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 10°C en 35°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Onverdund aanbrengen.

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Bij voorkeur onverdund gebruiken. Nozzle: 09 - 013 / Druk: 150 bar

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Onverdund aanbrengen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit of Thinner 22

OPMERKINGEN

In gevallen van onoordeelkundig gebruik van Fassitek Thixo blijft het nog mogelijk binnen de eerste dagen na toepassing Fassitek Thixo geheel of gedeeltelijk te verwijderen met Thinner 22.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	550 g/l
VOC readymix:	550 g/l
VOC categorie:	A/f
VOC limiet:	700 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5 en 35°C.

Uitgiftedatum: 28/05/2026

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu