



FIXONAL

Kleurloos fixeermiddel

- Fixerend en versterkend
- Alkalibestendig
- Sneldrogend
- Soepel

FIXONAL

OMSCHRIJVING

Solventgedragen fixeervernis op basis van acrylpolymeren bestemd voor het verstevigen van alle poreuze of afpoederende ondergronden.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Fixeren van krijtende ondergronden. Versterkt de vasthechting van de nieuwe laag op de ou-de verf en geeft meer soepelheid.

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³):	0,81 - 0,83
Glansgraad bij 60°:	>90%
Vaste stof gehalte in gewicht:	19%
Vaste stof gehalte in volume:	15%

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	45 minuten
Hanteerbaar:	1 uur
Overschilderbaar:	Na 2 uur maar binnen 24 uur (indien de laag glanzend is, deze matten m.b.v. thinner of schuren met fijne schuurpapier).
Volledig uitgehard:	1 dag

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

15 µm

THEORETISCH VERBRUIK

10 - 15 m²/l afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De te behandelen oppervlakken moeten droog, zuiver en hechtend zijn. Afkrijtende ondergronden met een harde borstel afschuren en ontstoffen. Glanzende lagen mat afschuren. Indien nodig ontvetten. Na droging de eindlaag zo vlug mogelijk aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet toepassen bij dreigende regen. Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5°C en 35°C en relatieve vochtigheid lager dan 85%. De temperatuur van de ondergrond moet ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Bij voorkeur onverdund gebruiken

VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Bij voorkeur onverdund gebruiken

VERDUNNING & APPLICATIE: AIRLESS SPUIT

Niet aanbevelen.

VERDUNNING & APPLICATIE: LUCHTSPUIT

Niet aanbevelen.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

White spirit.

OPMERKINGEN

Fixonal verbetert niet de vasthechting van oude verflagen op hun ondergrond.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:	700 g/l max.
VOC categorie:	A/h
VOC limiet:	750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)
Opmerkingen mbt veiligheid:	Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 5 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 07/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu