



MATHY-CRYL MAT

Waterbased matt paint for indoor use



- Easy and completely spatter-free roller application
- Even flat finish without overlaps
- Covers perfectly in 2 coats on most kinds of porous and not porous substrates without gloss differences
- Nearly odourless

MATHY-CRYL MAT

ANBEFALET BRUG

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Mathy-cryl Mat can also be applied on old paint coats in good condition and most wallpaper paintable texture and glass fibre.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1.38 - 1.41
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	2%
Faststofindhold i vægt:	48 - 51%
Tørstofindhold i volumen:	28 - 32%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutes
Håndteringstør:	Not applicable
Genbehandlingstør:	3 hours
Fuldt hærdet:	± 1 week

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE

± 140 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE

± 45 µm

TEORETISK FORBRUG

6 - 8 m²/l

PRAKTISK FORBRUG

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Always work on a dry and stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegaprim Xpress. Damp substrates or nicotine stains should be isolated with Pegaprim Isofix.

BRUGSANVISNING

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANVENDELSESBETINGELSER

Apply at a temperature of min. 5°C and a R.H. of max. 80%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Textured polyamide 20 mm. Apply undiluted.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

If necessary, dilute with 2 - 5% of water. Nozzle: 016 - 018 / Pressure: 200 bars.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Not recommended.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD

Water.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	20 g/l
VOC-kategori:	A/a
VOC-grænse:	30 g/l (2010)

HOLDBARHED

2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Udstedelsesdato: 08/09/2022

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu