



MATHY-CRYL MAT

Waterbased matt paint for indoor use



- Easy and completely spatter-free roller application
- Even flat finish without overlaps
- Covers perfectly in 2 coats on most kinds of porous and not porous substrates without gloss differences
- Nearly odourless

MATHY-CRYL MAT

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Inner decoration on most common substrates such as plaster, bricks and concrete. Mathy-cryl Mat can also be applied on old paint coats in good condition and most wallpaper paintable texture and glass fibre.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm ³):	1.38 - 1.41
Glanzgrad:	Matt
Glanzgrad bei 60°:	2%
Feststoffgehalt in Gewicht:	48 - 51%
Feststoffgehalt in Volume:	28 - 32%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	30 minutes
Griffest:	Not applicable
Überstreichbar:	3 hours
Durchgehärtet:	± 1 week

EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

± 140 µm

EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

± 45 µm

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6 - 8 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Always work on a dry and stable substrate. On porous substrates, no specific pre-treatment is required in most cases. Slightly chalking substrates or new plaster should first be impregnated with Pegaprim Xpress. Damp substrates or nicotine stains should be isolated with Pegaprim Isofix.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Apply at a temperature of min. 5°C and a R.H. of max. 80%.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Apply undiluted.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Textured polyamide 20 mm. Apply undiluted.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

If necessary, dilute with 2 - 5% of water. Nozzle: 016 - 018 / Pressure: 200 bars.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Not recommended.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Water.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	20 g/l
VOC-Kategorie:	A/a
VOC-Grenzwert:	30 g/l (2010)

LAGERFÄHIGKEIT

2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Ausgabedatum: 08/09/2022

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu