



MATHY+ EASY XTRA MATT

Peinture acrylique de qualité supérieure

- Bon pouvoir couvrant
- Longue période de prise
- Résistance au frottement humide : Classe 1 (DIN EN 13300)
- Pratiquement inodore
- Extra mat <1% @ 85 °

MATHY+ EASY XTRA MATT

DESCRIPTION

Peinture murale sans reprise à base de résine synthétique en dispersion, extra mat. Pour un résultat final parfait et sans reprise sur les murs et les plafonds à l'intérieur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Peinture décorative pour murs et plafonds intérieurs, pour bâtiments privés ou publics.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

La surface doit être propre, sèche et cohérente. Les supports qui sont poreux doivent préalablement être imprégnés avec MATHY+ Primer. Les taches d'humidité ou de nicotine doivent d'abord être isolées avec du Pegaprim Isofix ou Pegamat RL. Les supports très poreux ainsi que les enduits lisses doivent être préalablement imprégnés avec une couche du mélange 1/1 de Pegafix et MATHY+ Easy Xtra Matt.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³):	1.50 g/cm³
Niveau de brillance à 85°:	1%
Extrait sec en poids:	59%
Extrait sec en volume:	39%
Résistance au frottement humide (EN 13300):	Classe 1 (inférieur à 5µm à 200 frottements)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	1 heure
Recouvrable:	après 6 heures
Dur à cœur:	24 heures

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

130 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

50 µm

CONSUMMATION THÉORIQUE

8-10 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

> 8°C, < 80% R.H.

APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer non dilué.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué. Rouleau microfibras polyester haute densité 12 mm ou tout autre rouleau approprié.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Appliquer non dilué. Gicleur: 017 - 019 / Pression: 180 bars

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET PNEUMATIQUE

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

REMARQUES

Le produit est prêt à l'emploi, diluer n'est pas nécessaire. Classification AFNOR (NFT 36-005) : Famille I Classe 7b2.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	1 g/l
Catégorie COV:	IIA/a
Limite COV:	30 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

12 mois à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 08/09/2022

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu